

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI  
(c) 2003 Thomson Derwent: All rts. reserv.

015154155 \*\*image available\*\*

WPI Acc No: 2003-214682/200321

XRAM Acc No: C03-055045

XRFX Acc No: N03-171305

Wiring for LCD device, has conductive layers with different width, that are laminated in order such that edge portions of conductive layers are tapered

Patent Assignee: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (SEMI)

Inventor: KUSUYAMA Y; ONO K; SUZAWA H; YAMAZAKI S

Number of Countries: 005 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicant No	Kind	Date	Week
JP 2002359246	A	20021213	JP 200289262	A	20020327	200321
CN 1378276	A	20021106	CN 2002108075	A	20020327	200321
KR 2002076188	A	20021009	KR 200216680	A	20020327	200321
US 20030054653	A1	20030320	US 200299972	A	20020319	200323
TW 536781	A	20030611	TW 2002105779	A	20020325	200374

Priority Applications (No Type Date): JP 200191192 A 20010327

Patent Details:

Patent No	Kind	Law Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 2002359246	A	35	H01L-021/3205	
CN 1378276	A		H01L-023/52	
KR 2002076188	A		G02F-001/1345	
US 20030054653	A1		H01L-021/311	
TW 536781	A		H01L-021/768	

Abstract (Basic): JP 2002359246 A

NOVELTY - Conductive layers (18b-20b) with different width, are laminated in order, such that edge portions of the conductive layers are tapered.

DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are included for the following:

- (1) Wiring production method;
- (2) Wiring board; and
- (3) Wiring board production method.

USE - In wiring board (claimed) used in electro-optical device such as active-matrix type LCD device, active-matrix EC display device and active-matrix type light emitting device used in electronic device such

as personal computer, DVD player and CD player.

ADVANTAGE - Operating characteristic and reliability of the semiconductor device in the LCD device, are improved.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the sectional view of the wiring. (Drawing includes non-English language text).

Conductive layers (18b-20b)

pp: 35 DwgNo 1/22

Title Terms: WIRE; LCD; DEVICE; CONDUCTING; LAYER; WIDTH; LAMINATE; ORDER;  
EDGE; PORTION; CONDUCTING; LAYER; TAPER

Derwent Class: L03; P81; T04; U14; W03

International Patent Class (Main): G02F-001/1345; H01L-021/311;

H01L-021/3205; H01L-021/768; H01L-023/58

International Patent Class (Additional): G02F-001/133; G02F-001/1343;

G02F-001/1368; H01L-021/20; H01L-021/28; H01L-021/60; H01L-023/485;

H01L-029/786; H05K-001/00; H05K-003/46

File Segment: CPI; EPI; EngPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

07490728 \*\*image available\*\*

WIRING AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR, AND CIRCUIT BOARD AND  
MANUFACTURING METHOD THEREFOR

PUB. NO.: 2002-359246 [JP 2002359246 A]

PUBLISHED: December 13, 2002 (20021213)

INVENTOR(s): YAMAZAKI SHUNPEI

SUZAWA HIDEOMI

ONO KOJI

KUSUYAMA YOSHIHIRO

APPLICANT(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD

APPL. NO.: 2002-089262 [JP 20022089262]

FILED: March 27, 2002 (20020327)

PRIORITY: 2001-091192 [JP 200191192], JP (Japan), March 27, 2001  
(20010327)

INTL CLASS: H01L-021/3205; G02F-001/1343; G02F-001/1368; H01L-021/28;  
H01L-021/28; H01L-029/786

#### ABSTRACT

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a wiring capable of dealing with the increase in the area of a pixel part by using a material having a low resistance and to provide a circuit board.

**SOLUTION:** The wiring comprises a laminated structure of a first conductive layer, having a first width and made of an alloy containing one type or a plurality of types of elements, selected from the group consisting of W and Mo or containing the elements as the main component or a compound as a first layer, a second conductive layer having a second width narrower than the first width, having a low resistance and made of an alloy containing Al as the main component or a compound as a second layer, and a third conductive layer having a third width narrower than the second width and containing Ti as the main component or a compound as a third layer. With the thus constitution, the wiring can fully deal with the increase in the area of the pixel part. A sectional shape of the end of at least the second conductive layer is set as a tapered shape. By forming it into such a shape, coverage can be made proper.

• COPYRIGHT: (C)2003, JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2002-359246  
(P2002-359246A)

(43) 公開日 平成14年12月13日 (2002.12.13)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テロド (参考)
H01L 21/3206		G02F 1/1363	
G02F 1/1345		1/1368	
1/1368		H01L 21/20	
H01L 21/20		21/28	301B
21/28	301	21/88	A

審査請求 未請求 請求項の数29 OL (全 35 BO) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2002-89262 (P2002-89262)  
 (22) 出願日 平成14年3月27日 (2002.3.27)  
 (31) 優先権主張番号 特願2001-91192 (P2001-91192)  
 (32) 優先日 平成13年3月27日 (2001.3.27)  
 (33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000153878  
株式会社半導体エネルギー研究所  
神奈川県厚木市長谷398番地  
 (72) 発明者 山崎 昇平  
神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半  
導体エネルギー研究所内  
 (72) 発明者 須沢 英雄  
神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半  
導体エネルギー研究所内  
 (72) 発明者 小野 幸助  
神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半  
導体エネルギー研究所内




最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 配線およびその作製方法、並びに配線基板およびその作製方法

## (57) 【要約】

【課題】 低抵抗な材料を用いることにより、画素部の大面積化に対応し得る配線並びに配線基板を提供することを目的とする。

【解決手段】 本発明における配線は、第1の幅を有し、かつ、WまたはMoから選ばれた一種または複数種の元素、または前記元素を主成分とする合金若しくは化合物からなる第1の導電層を第1層とし、前記第1の幅より狭い第2の幅を有し、かつ、Alを主成分とする合金若しくは化合物からなる低抵抗な第2の導電層を第2層とし、前記第2の幅より狭い第3の幅を有し、かつ、Tiを主成分とする合金若しくは化合物からなる第3の導電層を第3層とする積層構造であるとする。このような構成にすることで、画素部の大面積化に十分対応でき得る。また、少なくとも第2の導電層の端部における断面形状はテーパ形状であるとする。このような形状にすることで、カバレッジを良好なものとすることができ得る。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の幅を有する第1の導電層を第1層とし、前記第1の幅より狭い第2の幅を有する第2の導電層を第2層とし、前記第2の幅より狭い第3の幅を有する第3の導電層を第3層とする積層構造であり、前記第1の導電層または前記第2の導電層または前記第3の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴とする配線。

【請求項2】 請求項1において、前記第1の導電層は、WまたはMoから選ばれた一種または複数の元素、または、WまたはMoから選ばれた一種または複数の元素を主成分とする合金若しくは化合物からなる導電層であることを特徴とする配線。

【請求項3】 請求項1において、前記第2の導電層は、Alを主成分とする合金若しくは化合物からなる導電層であることを特徴とする配線。

【請求項4】 請求項1において、前記第3の導電層は、Tiを主成分とする合金若しくは化合物からなる導電層であることを特徴とする配線。

【請求項5】 請求項1乃至4のいずれか一項において、前記第2の導電層は前記第1の導電層、前記第3の導電層および絶縁膜に覆われており、前記絶縁膜と接する領域は酸化していることを特徴とする配線。

【請求項6】 請求項1乃至5のいずれか一項において、前記配線は、液晶表示装置または発光装置の配線であることを特徴とする配線。

【請求項7】 絶縁表面上に、第1の導電層と、第2の導電層と、第3の導電層の積層からなる第1の形状の導電層を形成し、

前記第1の導電層、前記第2の導電層および前記第3の導電層をエッチングして、第1の幅を有する第1の導電層と、第2の幅を有する第2の導電層と、第3の幅を有する第3の導電層との積層からなる第2の形状の導電層を形成し、

前記第2の幅を有する第2の導電層と、前記第3の幅を有する第3の導電層とをエッチングして、第4の幅を有する第1の導電層と、第5の幅を有する第2の導電層と、第6の幅を有する第3の導電層との積層からなる第3の形状の導電層を形成する配線の作製方法であって、前記第4の幅を有する第1の導電層または前記第5の幅を有する第2の導電層または前記第6の幅を有する第3の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項8】 絶縁表面上に、第1の導電層と、第2の導電層と、第3の導電層の積層からなる第1の形状の導電層を形成し、

前記第2の導電層および前記第3の導電層をエッチングして、前記第1の導電層と、第1の幅を有する第2の導電層と、第2の幅を有する第3の導電層との積層からなる第2の形状の導電層を形成し、

前記第1の導電層をエッチングして、第3の幅を有する第1の導電層と、前記第1の幅を有する第2の導電層と、前記第2の幅を有する第3の導電層との積層からなる第3の形状の導電層を形成し、

前記第1の幅を有する第2の導電層および前記第2の幅を有する第3の導電層をエッチングして、第4の幅を有する第1の導電層と、第5の幅を有する第2の導電層と、第6の幅を有する第3の導電層との積層からなる第4の形状の導電層を形成する配線の作製方法であって、前記第4の幅を有する第1の導電層または前記第5の幅を有する第2の導電層または前記第6の幅を有する第3の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項9】 絶縁表面上に、第1の導電層と、第2の導電層と、第3の導電層の積層からなる第1の形状の導電層を形成し、

前記第1の導電層、前記第2の導電層および前記第3の導電層をエッチングして、第1の幅を有する第1の導電層と、第2の幅を有する第2の導電層と、第3の幅を有する第3の導電層との積層からなる第2の形状の導電層を形成し、

前記第2の幅を有する第2の導電層と、前記第3の幅を有する第3の導電層とをエッチングして、第4の幅を有する第1の導電層と、第5の幅を有する第2の導電層と、第6の幅を有する第3の導電層との積層からなる第3の形状の導電層を形成し、

前記第3の形状の導電層にプラズマ処理を行う配線の作製方法であって、

前記第4の幅を有する第1の導電層または前記第5の幅を有する第2の導電層または前記第6の幅を有する第3の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項10】 絶縁表面上に、第1の導電層と、第2の導電層と、第3の導電層の積層からなる第1の形状の導電層を形成し、

前記第2の導電層および前記第3の導電層をエッチングして、前記第1の導電層と、第1の幅を有する第2の導電層と、第2の幅を有する第3の導電層との積層からなる第2の形状の導電層を形成し、

前記第1の導電層をエッチングして、第3の幅を有する第1の導電層と、前記第1の幅を有する第2の導電層と、前記第2の幅を有する第3の導電層との積層からなる第3の形状の導電層を形成し、

前記第1の幅を有する第2の導電層および前記第2の幅を有する第3の導電層をエッチングして、第4の幅を有する第1の導電層と、第5の幅を有する第2の導電層と、第6の幅を有する第3の導電層との積層からなる第4の形状の導電層を形成し、

前記第4の形状の導電層にプラズマ処理を行う配線の作製方法であって、前記第4の幅を有する第1の導電層または前記第5の幅を有する第2の導電層または前記第6の幅を有する第3の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴とする配線の作製方法。

の導電層または前記第6の幅を有する第3の導電層の端部における断面形状は、テーパー形状であることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項11】 請求項7乃至10のいずれか一項において、前記第1の導電層は、WまたはMoから選ばれた一種または複数種の元素、または、WまたはMoから選ばれた一種または複数種の元素を主成分とする合金若しくは化合物からなる導電層であることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項12】 請求項7乃至10のいずれか一項において、前記第2の導電層は、Alを主成分とする合金若しくは化合物からなる導電層であることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項13】 請求項7乃至10のいずれか一項において、前記第3の導電層は、Tiを主成分とする合金若しくは化合物からなる導電層であることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項14】 請求項9または請求項10において、前記プラズマ処理は酸素もしくは酸素を主成分とした気体、またはH<sub>2</sub>Oを用いて行われることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項15】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板において、前記配線は、第1の幅を有する第1の導電層を第1層とし、前記第1の幅より狭い第2の幅を有する第2の導電層を第2層とし、前記第2の幅より狭い第3の幅を有する第3の導電層を第3層とする積層構造であり、前記第1の導電層または前記第2の導電層または前記第3の導電層の端部における断面形状は、テーパー形状であることを特徴とする配線基板。

【請求項16】 請求項15において、前記第1の導電層は、WまたはMoから選ばれた一種または複数種の元素、または、WまたはMoから選ばれた一種または複数種の元素を主成分とする合金材料若しくは化合物材料であることを特徴とする配線基板。

【請求項17】 請求項15において、前記第2の導電層は、Alを主成分とする合金材料若しくは化合物材料であることを特徴とする配線基板。

【請求項18】 請求項15において、前記第3の導電層は、Tiを主成分とする合金材料若しくは化合物材料であることを特徴とする配線基板。

【請求項19】 請求項15乃至18のいずれか一項において、前記第2の導電層は前記第1の導電層、前記第3の導電層および絶縁膜に覆われており、前記絶縁膜と接する領域は酸化していることを特徴とする配線基板。

【請求項20】 請求項15乃至19のいずれか一項において、前記配線基板を用いて、液晶表示装置または発光装置が作製されたことを特徴とする配線基板。

【請求項21】 絶縁表面上に、第1の導電層と、第2の導電層と、第3の導電層の積層からなる第1の形状の導電層を形成し、

前記第1の導電層、前記第2の導電層および前記第3の導電層をエッチングして、第1の幅を有する第1の導電層と、第2の幅を有する第2の導電層と、第3の幅を有する第3の導電層との積層からなる第2の形状の導電層を形成し、

前記第2の幅を有する第2の導電層と、前記第3の幅を有する第3の導電層とをエッチングして、第4の幅を有する第1の導電層と、第5の幅を有する第2の導電層と、第6の幅を有する第3の導電層との積層からなる第3の形状の導電層を形成する配線基板の作製方法であって、

前記第4の幅を有する第1の導電層、または前記第5の幅を有する第2の導電層、または前記第6の幅を有する第3の導電層の端部における断面形状は、テーパー形状であることを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項22】 絶縁表面上に、第1の導電層と、第2の導電層と、第3の導電層の積層からなる第1の形状の導電層を形成し、

前記第2の導電層および前記第3の導電層をエッチングして、前記第1の導電層と、第1の幅を有する第2の導電層と、第2の幅を有する第3の導電層との積層からなる第2の形状の導電層を形成し、

前記第1の導電層をエッチングして、第3の幅を有する第1の導電層と、前記第1の幅を有する第2の導電層と、前記第2の幅を有する第3の導電層との積層からなる第3の形状の導電層を形成し、

前記第1の幅を有する第2の導電層および前記第2の幅を有する第3の導電層をエッチングして、第4の幅を有する第1の導電層と、第5の幅を有する第2の導電層と、第6の幅を有する第3の導電層との積層からなる第4の形状の導電層を形成する配線基板の作製方法であって、

前記第4の幅を有する第1の導電層、または前記第5の幅を有する第2の導電層、または前記第6の幅を有する第3の導電層の端部における断面形状は、テーパー形状であることを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項23】 絶縁表面上に第1の導電層を形成し、前記第1の導電層上に第2の導電層を形成し、前記第2の導電層上に第3の導電層を形成し、前記第1乃至第3の導電層にエッチングを行って、テーパー部を有する導電層を形成し、前記テーパー部を有する導電層にプラズマ処理を行うことを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項24】 絶縁表面上に、第1の導電層と、第2の導電層と、第3の導電層の積層からなる第1の形状の導電層を形成し、

前記第1の導電層、前記第2の導電層および前記第3の導電層をエッチングして、第1の幅を有する第1の導電層と、第2の幅を有する第2の導電層と、第3の幅を有する第3の導電層との積層からなる第2の形状の導電層を形成し、

前記第2の幅を有する第2の導電層と、前記第3の幅を

(4)

有する第3の導電層とをエッチングして、第4の幅を有する第1の導電層と、第5の幅を有する第2の導電層と、第6の幅を有する第3の導電層との積層からなる第3の形状の導電層を形成し、

前記第3の形状の導電層にプラズマ処理を行う配線基板の作製方法であって、

前記第4の幅を有する第1の導電層、または前記第5の幅を有する第2の導電層、または前記第6の幅を有する第3の導電層の端部における断面形状は、テーパー形状であることを特徴とする配線基板の作製方法、

【請求項25】 絶縁表面上に、第1の導電層と、第2の導電層と、第3の導電層の積層からなる第1の形状の導電層を形成し、

前記第2の導電層および前記第3の導電層をエッチングして、前記第1の導電層と、第1の幅を有する第2の導電層と、第2の幅を有する第3の導電層との積層からなる第2の形状の導電層を形成し、

前記第1の導電層をエッチングして、第3の幅を有する第1の導電層と、前記第1の幅を有する第2の導電層と、前記第2の幅を有する第3の導電層との積層からなる第3の形状の導電層を形成し、

前記第1の幅を有する第2の導電層および前記第2の幅を有する第3の導電層をエッチングして、第4の幅を有する第1の導電層と、第5の幅を有する第2の導電層、第6の幅を有する第3の導電層との積層からなる第4の形状の導電層を形成し、

前記第4の形状の導電層にプラズマ処理を行う配線基板の作製方法であって、

前記第4の幅を有する第1の導電層、または前記第5の幅を有する第2の導電層、または前記第6の幅を有する第3の導電層の端部における断面形状は、テーパー形状であることを特徴とする配線基板の作製方法、

【請求項26】 請求項21乃至25のいずれか一項において、前記第1の導電層は、WまたはMoから選ばれた一種または複数種の元素、または、WまたはMoから選ばれた一種または複数種の元素を主成分とする合金材料若しくは化合物材料であることを特徴とする配線基板の作製方法、

【請求項27】 請求項21乃至25のいずれか一項において、前記第2の導電層は、Alを主成分とする合金材料若しくは化合物材料であることを特徴とする配線基板の作製方法、

【請求項28】 請求項21乃至25のいずれか一項において、前記第3の導電層は、Tiを主成分とする合金材料若しくは化合物材料であることを特徴とする配線基板の作製方法、

【請求項29】 請求項23乃至25のいずれか一項において、前記プラズマ処理は酸素もしくは酸素を主成分とした気体、またはH<sub>2</sub>Oを用いて行われることを特徴とする配線基板の作製方法、

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、薄膜技術を用いて形成される配線およびその作製方法に関する。また、配線基板およびその作製方法に関する。なお、本明細書中において配線基板とは、薄膜技術を用いて形成される配線を有するガラス等の絶縁基板、あるいは各種基板を指す。

##### 【0002】

10 【従来の技術】 近年、絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜（厚さ数〜数百nm程度）を用いて薄膜トランジスタ（TFT）を構成する技術が注目されている。薄膜トランジスタはIC（Integrated Circuit）や電気光学装置のような電子デバイスに広く応用され、特に画像表示装置のスイッチング素子として開発が急がれている。

20 【0003】 従来より、画像表示装置として液晶表示装置が知られている。パッシブ型の液晶表示装置に比べ高精細な画像が得られることからアクティブマトリクス型の液晶表示装置が多く用いられるようになってきている。アクティブマトリクス型の液晶表示装置においては、マトリクス状に配置された画素電極を駆動することによって、画面上に表示パターンが形成される。詳しくは選択された画素電極と対向電極に対応する対向電極との間に電圧が印加されることによって、画素電極と対向電極との間に配置された液晶層の光学変調が行われ、この光学変調が表示パターンとして観察者に認識される。

30 【0004】 このようなアクティブマトリクス型の液晶表示装置の用途は広がっており、画面サイズの大型化とともに高精細化や高開口率化や高信頼性の要求が高まっている。また、同時に生産性の向上や低コスト化の要求も高まっている。

##### 【0005】

【発明が解決しようとする課題】 上記TFTの配線としてAl（アルミニウム）を用いてTFTを作製した場合、熱処理によってヒロックやウイスガー等の突起物の形成や、Al原子の絶縁膜や活性領域、特にチャネル形成領域への拡散により、TFTの動作不良やTFTの電気的特性の低下を引き起こす場合がある。

40 【0006】 そこで、熱処理に耐え得る金属材料（代表的には高い融点を有している金属材料）、例えば、W（タングステン）やMo（モリブデン）を用いることが考えられる。しかしながら、これらの元素の抵抗率はAlと比較して非常に高い。（表1）

##### 【0007】

【表1】

(5)

7

配線材料	抵抗率 [ $\mu\Omega\text{cm}$ ]
Al	2
W	10~20
Mo	15~25

【0008】そのため、画面サイズが大面積化すると、配線遅延が問題になってくる。そこで、配線を太くして抵抗を下げる方法が考えられる。しかしながら、配線の幅を広げると、設計の自由度の低下および画面部における開口率の低下が問題になる。また、配線の膜厚を厚くすると、配線が立体交差する箇所でもショートしやすくなったり、配線の段差部でのカバレッジが悪くなる。

【0009】そこで、本発明は、上記の問題を解決し、大画面化に対応でき得る配線およびその作製方法、並びに配線基板およびその作製方法を提供することを課題とする。

## 【0010】

【課題を解決するための手段】本発明は、配線構造を、第1層として、WまたはMoから選ばれた一種または複数種、または、WまたはMoから選ばれた一種または複数種を主成分とする導電膜を用い、第2層としてAlを主成分とする低抵抗な導電膜を用い、第3層としてTiを主成分とする導電膜を用いた積層構造とすることによって、配線の低抵抗化を図るものである。本発明において、Alを主成分とする低抵抗な導電膜を他の導電膜で挟むことで、熱処理によるヒロックやウイスカー等の突起物の形成を防ぐことができる。また、第1層および第3層が高融点の導電膜であるためバリアメタルとして機能し、Al原子が絶縁膜や活性領域へ拡散することを防ぐことが可能となる。(表2) また、本発明の配線上に絶縁膜を形成し、該配線とのコンタクトを形成する際、第3層が前記絶縁膜のエッチングにおけるストッパーとして機能するため、コンタクト形成が容易になる。また、Alは、透明導電膜として代表的なITO膜と接触すると、電柱を起こし、コンタクト抵抗値が高くなるが、第3層としてTiを主成分とする導電膜で形成するため、コンタクト抵抗値が良好なものとなる。

## 【0011】

## 【表2】

配線材料	熔点 [°C]
Al	660.4
W	3387
Mo	2610
Ti	1675

8

【0012】さらに、本発明において、少なくともAlを主成分とする低抵抗な導電膜で形成される第2層の端部はテーパ形状であるとする。テーパ形状とすることで、段差部でのカバレッジが向上する。なお、本明細書においてテーパ角とは、水平面と材料層の側面とがなす角を指している。また、本明細書中では便宜上、テーパ角を有している側面をテーパ形状と呼び、テーパ形状を有している部分をテーパ部と呼ぶ。

【0013】本明細書で開示する発明の構成は、第1の幅を有する第1の導電層を第1層とし、前記第1の幅より狭い第2の幅を有する第2の導電層を第2層とし、前記第2の幅より狭い第3の幅を有する第3の導電層を第3層とする積層構造であり、前記第1の導電層または前記第2の導電層または前記第3の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴としている。

【0014】上記構成において、前記配線は、Wを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層(第1層)と、Alを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層(第2層)と、Tiを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層(第3層)との積層構造を有していることを特徴としている。または、前記配線は、Moを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層(第1層)と、Alを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層(第2層)と、Tiを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層(第3層)との積層構造を有していることを特徴としている。例えば、第1層として、W、WN、Mo等を用いることができ、第2層として、Al、Al-Si (2wt%)、Al-Ti (1wt%)、Al-Nd (1wt%)、Al-Sc (0.18wt%)等を用いることができ、第3層として、Ti、TiN等を用いることができる。これらはスパッタ法、プラズマCVD法等によって形成することができる。また、第2層において、Al-Si等を形成するには、Si等の元素がAlに溶けることのできる限界(固溶限界)があり、固溶度が高いほど抵抗率も高くなり、耐熱性も変化する。そのため、配線に適した抵抗率や耐熱性、Si等の元素の固溶限界との兼ね合いによって、Al中におけるSi等の割合は実施者が適宜決定すればよい。

【0015】表3に、配線を形成する各導電層における抵抗率の例を示す。表3から、Alを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層は他の導電層に比べて非常に低抵抗であることが分かる。

## 【0016】

## 【表3】



配材材質		抵抗率( $\mu\Omega\text{cm}$ )
Wを主成分とする材料	W	10~20
	WN	150~220
Alを主成分とする材料	Al	3
	Al-Si (2wt%)	3.5~4.5
	Al-Ti (1wt%)	5~10
	Al-Nd (1wt%)	7~10
	Al-Sc (0.15wt%)	3.5~4.0
Tiを主成分とする材料	Ti	50~60
	TiN	130~200

【0017】耐熱性および導電性を有する第1の導電膜、第2の導電膜および第3の導電膜を高速でかつ精度良くエッチングして、さらに端部をテーパ形状とすることができるのであられ、どのようなエッチング方法でも適用できる。その中でも、特に高密度プラズマを用いたドライエッチング法を適用するのが望ましい。高密度プラズマを得る手法にはマイクロ波、ヘリコン波 (Helicon Wave Plasma: HWP) や誘導結合プラズマ (Inductively Coupled Plasma: ICP) を用いたエッチング装置が適している。例えば、ECR (Electron Cyclotron Resonance) エッチング装置、SWP (Surface Wave Plasma) エッチング装置、ICPエッチング装置、2周波の平行平板励起型エッチング装置などを用いればよい。特に、ICPエッチング装置はプラズマの制御が容易であり、処理基板の大面积化にも対応できる。

【0018】例えば、プラズマ処理を高精度に行うための手段として、高周波電力をインピーダンス整合器を介して板状本の渦巻き状コイル部分が並列に接続されてなるマルチスパイラルコイルに印加してプラズマを形成する方法を用いる。さらに、被処理物を保持する下部電極にも、別途高周波電力を印加してバイアス電圧を付加する構成としている。

【0019】このようなマルチスパイラルコイルを適用したICPを用いたエッチング装置を用いると、テーパ部の角度 (テーパ角) は基板側に付与するバイアス電力によって大きく変化を示し、バイアス電力をさらに高め、また、圧力を変化させることによりテーパ部の角度を5~85°まで変化させることができる。

【0020】また、第2層および第3層におけるエッチングに用いるガスは塩素系ガスが望ましい。例えば、 $\text{SiCl}_4$ 、 $\text{HCl}$ 、 $\text{CCl}_4$ 、 $\text{BCl}_3$ 、 $\text{Cl}_2$ 等を用いることができる。

【0021】第1層におけるエッチングに用いるガスはフッ素系ガスが望ましい。例えば、 $\text{NF}_3$ 、 $\text{CF}_4$ 、 $\text{C}_2\text{F}_6$ 、 $\text{SF}_6$ 等を用いることができる。また、第1層におけるエッチングはフッ素系ガスと同時に塩素系ガスも導入すると、エッチングレートが向上するので望ましい。

【0022】また、上記の導電膜を用いた積層構造からなる配線とすることで、ICPエッチング法等を用い

て、配線の端部をテーパ形状とする。配線の端部をテーパ形状とすることで、後工程で形成される膜等のパレージを良好なものとすることが出来る。

【0023】上記構成において、前記第1の導電膜の端部はテーパ形状であることが望ましい。そして、そのテーパ形状を成している部分 (テーパ部) は、第2の導電膜と重なっていない領域であり、その領域の幅は、第1の幅から第2の幅を差し引いた値である。また、第2の導電膜はテーパ形状とし、第1の導電膜におけるテーパ部のテーパ角に比べて大きいとすることが望ましい。また、第3の導電膜もテーパ形状とするのが望ましく、第2の導電膜におけるテーパ部のテーパ角とほぼ同じにするのが望ましい。

【0024】また、本発明を実現するための構成は、第1の導電膜と、第2の導電膜と、第3の導電膜の積層からなる第1の形状の導電膜を形成し、前記第1の導電膜、前記第2の導電膜および前記第3の導電膜をエッチングして、第1の幅を有する第1の導電膜と、第2の幅を有する第2の導電膜と、第3の幅を有する第3の導電膜との積層からなる第2の形状の導電膜を形成し、前記第2の幅を有する第2の導電膜と、前記第3の幅を有する第3の導電膜とをエッチングして、第4の幅を有する第1の導電膜と、第5の幅を有する第3の導電膜と、第6の幅を有する第3の導電膜との積層からなる第3の形状の導電膜を形成する配線の作製方法であって、前記第4の幅を有する第1の導電膜または前記第5の幅を有する第2の導電膜または前記第6の幅を有する第3の導電膜の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴としている。

【0025】上記構成において、前記配線は、Wを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電膜 (第1層) と、Alを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電膜 (第2層) と、Tiを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電膜 (第3層) との積層構造を有していることを特徴としている。また、前記配線は、Moを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電膜 (第1層) と、Alを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電膜 (第2層) と、Tiを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電膜 (第3層) との積層構造を有し

## II

ていることを特徴としている。

【0026】また、上記の導電層を用いた積層構造からなる配線とすることで、ICP (Inductively Coupled Plasma: 誘導結合型プラズマ) エッチング法等を用いて、配線の端部をテーパ形状とする。配線の端部をテーパ形状とすることで、後工程で形成される膜等のカバレッジを良好なものとするができる。

【0027】上記構成において、前記第1の導電層の端部はテーパ形状であることが望ましい。そして、そのテーパ形状を成している部分(テーパ部)は、第2の導電層と重なっていない領域であり、その領域の幅は、第1の幅から第2の幅を差し引いた幅である。また、第2の導電層はテーパ形状とし、第1の導電層におけるテーパ部のテーパ角に比べて大きいとするのが望ましい。また、第3の導電層もテーパ形状とするのが望ましく、第2の導電層におけるテーパ部のテーパ角とほとんど同じにするのが望ましい。

【0028】また、本発明の他の構成は、絶縁基板と、配線とを有する配線基板において、前記配線は、第1の幅を有する第1の導電層を第1層とし、前記第1の幅より狭い第2の幅を有する第2の導電層を第2層とし、前記第2の幅より狭い第3の幅を有する第3の導電層を第3層とする積層構造であり、前記第1の導電層または前記第2の導電層または前記第3の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴としている。

【0029】上記構成において、前記配線を形成する工程は、Wを主成分とする導電膜を形成し、Alを主成分とする導電膜を形成し、Tiを主成分とする導電膜を形成して積層した後、マスクによりエッチングして形成することを特徴としている。また、上記構成において、前記配線を形成する工程は、Moを主成分とする導電膜を形成し、Alを主成分とする導電膜を形成し、Tiを主成分とする導電膜を形成して積層した後、マスクによりエッチングして形成することを特徴としている。

【0030】上記構成において、前記第1の導電層の端部はテーパ形状であることが望ましい。そして、そのテーパ形状を成している部分(テーパ部)は、第2の導電層と重なっていない領域であり、その領域の幅は、第1の幅から第2の幅を差し引いた幅である。また、第2の導電層はテーパ形状とし、第1の導電層におけるテーパ部のテーパ角に比べて大きいとするのが望ましい。また、第3の導電層もテーパ形状とするのが望ましく、第2の導電層におけるテーパ部のテーパ角とほとんど同じにするのが望ましい。

【0031】また、本発明を実現するための構成は、絶縁表面上に、第1の導電層と、第2の導電層と、第3の導電層の積層からなる第1の形状の導電層を形成し、前記第1の導電層、前記第2の導電層および前記第3の導電層をエッチングして、第1の幅を有する第1の導電層

と、第2の幅を有する第2の導電層と、第3の幅を有する第3の導電層との積層からなる第2の形状の導電層を形成し、前記第2の幅を有する第2の導電層と、前記第3の幅を有する第3の導電層とをエッチングして、第4の幅を有する第1の導電層と、第5の幅を有する第2の導電層と、第6の幅を有する第3の導電層との積層からなる第3の形状の導電層を形成する配線基板の作製方法であって、前記第4の幅を有する第1の導電層、または前記第5の幅を有する第2の導電層、または前記第6の幅を有する第3の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴としている。

【0032】上記構成において、前記配線を形成する工程は、Wを主成分とする導電膜を形成し、Alを主成分とする導電膜を形成し、Tiを主成分とする導電膜を形成して積層した後、マスクによりエッチングして形成することを特徴としている。また、上記構成において、前記配線を形成する工程は、Moを主成分とする導電膜を形成し、Alを主成分とする導電膜を形成し、Tiを主成分とする導電膜を形成して積層した後、マスクによりエッチングして形成することを特徴としている。

【0033】また、上記の導電層を用いた積層構造からなる配線とすることで、ICP (Inductively Coupled Plasma: 誘導結合型プラズマ) エッチング法等を用いて、配線の端部をテーパ形状とする。配線の端部をテーパ形状とすることで、後工程で形成される膜等のカバレッジを良好なものとすることができる。

【0034】上記構成において、前記第1の導電層の端部はテーパ形状であることが望ましい。そして、そのテーパ形状を成している部分(テーパ部)は、第2の導電層と重なっていない領域であり、その領域の幅は、第1の幅から第2の幅を差し引いた幅である。また、第2の導電層はテーパ形状とし、第1の導電層におけるテーパ部のテーパ角に比べて大きいとするのが望ましい。また、第3の導電層もテーパ形状とするのが望ましく、第2の導電層におけるテーパ部のテーパ角とほとんど同じにするのが望ましい。

【0035】本発明は、従来の配線または配線基板の作製プロセスに適合した、簡単な方法で配線の低抵抗化を実現できる。そのため、設計の自由度および画素部における開口率の向上が可能となる。そして、配線がテーパ形状である導電層を含んでいるため、カバレッジを良好なものとするができる。このような利点を満たした上で、アクティブマトリクス型の液晶表示装置に搭載される半導体装置において、画素部の面積が大きくなり大画面化しても十分に対応することが可能となり、半導体装置の動作特性および信頼性を向上させることを可能とする。

【0036】

【発明の実施の形態】本発明の実施形態について、図1を用いて説明する。本実施形態では、本発明を利用した

TFTのゲート電極を備えた配線基板について説明する。

【0037】まず、基板10上に下地絶縁膜11を形成する。基板10としては、ガラス基板、石英基板、シリコン基板、プラスチック基板、金属基板、可溶性基板などを用いることができる。前記ガラス基板として、バリウムボウケイ酸ガラス、またはアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラスからなる基板が挙げられる。また、可溶性基板とは、PET、PES、PEN、アクリルなどからなるフィルム状の基板のことであり、可溶性基板を用いて半導体装置を作製すれば、軽量化が見込まれる。可溶性基板の表面、または表面および裏面にアルミ膜（Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Al<sub>2</sub>N、Al<sub>2</sub>Oなど）、炭素膜（DLC（ダイヤモンドライクカーボン）など）、Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>などのバリア層を単層または多層にして形成すれば、耐久性などが向上するので望ましい。

【0038】また、下地絶縁膜11としては、酸化珪素膜、窒化珪素膜または酸化窒化珪素膜などの絶縁膜からなる下地膜11を形成する。ここでは下地膜11として2層構造（11a、11b）を用いた例を示したが、前記絶縁膜の単層または2層以上積層させた構造を用いても良い。なお、下地絶縁膜を形成しなくてもよい。

【0039】次いで、下地絶縁膜上に半導体層12を形成する。半導体層12は、非晶質構造を有する半導体膜を公知の手段（スパッタ法、LPCVD法、またはプラズマCVD法等）により成膜した後、公知の結晶化処理（レーザ結晶化法、熱結晶化法、またはニッケルなどの触媒を用いた熱結晶化法等）を行って得られた結晶質半導体膜を第1のフォトリソを用いて所望の形状にパターニングして形成する。この半導体層12の厚さは25〜80nm（好ましくは30〜60nm）の厚さで形成する。結晶質半導体膜の材料に限定はないが、好ましくは珪素または珪素ゲルマニウム（SiGe）合金などで形成すると良い。

【0040】次いで、半導体層12を覆う絶縁膜13を形成する。絶縁膜13はプラズマCVD法またはスパッタ法を用い、厚さを40〜150nmとして珪素を含む絶縁膜の単層または積層構造で形成する。なお、この絶縁膜13はゲート絶縁膜となる。

【0041】次いで、絶縁膜13上に膜厚20〜100nmの第1の導電膜14と膜厚100〜300nmの第2の導電膜15と膜厚20〜100nmの第3の導電膜16とを積層形成する。ここでは、スパッタ法、プラズマCVD法等を用い、絶縁膜と接する第1の導電膜としては、チャンネル形成領域への拡散を防ぐためにWまたはMoを主成分とする導電膜（W、WMo、Mo等）を用いればよい。また、第2の導電膜としては、Alを主成分とする低抵抗な導電膜（Al、Al-Ti、Al-Si、Al-Si等）を用いればよい。また、第3の導電膜としては、コンタクト抵抗の低いTi（Ti、TiN

等）を主成分とする導電膜を用いればよい。

【0042】次いで、第2のフォトリソを用いてレジストマスク17aを形成し、ICPエッチング装置を用いて第1のエッチング工程を行う。この第1のエッチング工程によって、第1乃至第3の導電膜14〜16をエッチングして、図1（B）に示すように、端部においてテーパ形状を有する部分（テーパ部）を有する導電膜18a〜20aを形成する。

【0043】次いで、第2のフォトリソグラフィ工程で形成したレジストマスク17aをそのまま用い、ICPエッチング装置等を用いて第2のエッチングを行う。この第2のエッチング工程によって、第2の導電膜19aおよび第3の導電膜18aを選択的にエッチングして図1（C）に示すような第2の導電膜19bおよび第3の導電膜18bを形成する。なお、この第2のエッチングの際、レジストマスク、第1の導電膜、及び絶縁膜もわずかにエッチングされて、それぞれレジストマスク17b、第1の導電膜20b、絶縁膜21bが形成される。第1の導電膜20bは、第1の区画（W1）を有しており、第2の導電膜19bは、第2の区画（W2）を有しており、第3の導電膜18bは、第3の区画（W3）を有する。なお、第1の区画は第2の区画より大きく、第2の区画は第3の区画より大きい。

【0044】なお、ここでは、絶縁膜13の膜厚を2回にわたって、2回のエッチング（第1のエッチング工程と第2のエッチング工程）を行ったが、図1（C）に示すような電極構造（第3の導電膜18bと第2の導電膜19bと第1の導電膜20bの積層）が形成されるのであれば、特に2回に限定されず、複数回であっても良いし、1回のエッチング工程で行ってもよい。

【0045】このように本発明ではゲート配線が低抵抗な導電層で形成されているため、画素部の面積が大幅に小さくても十分駆動させることができる。もちろん、本発明はゲート配線だけでなく、各種配線に用いることができ、基板上にこれらの配線が形成された配線基板を作製することができる。そして、このような配線が形成されている半導体装置の動作特性および信頼性を向上させることが可能である。

【0046】以上の構成でなる本発明について、以下に示す実施例をもってさらに詳細な説明を行うこととする。

#### 【0047】

【実施例】以下に本発明の実施例を説明するが、これらの実施例に限定されないことはもちろんである。

【0048】【実施例1】本発明を利用したゲート電極を備えた配線基板について、その構造の一例を以下に説明する。

【0049】まず、基板10上に下地絶縁膜11を形成する。基板10としては、ガラス基板や石英基板やシリコン基板、金属基板または可溶性基板の表面に絶縁膜を

形成したものを用いてもよい。また、処理温度に耐える耐熱性を有するプラスチック基板を用いてもよい。本実施例では、コーニング社製1737ガラス基板を用いた。

【0050】また、下地絶縁膜11としては、酸化珪素膜、窒化珪素膜または酸化窒化珪素膜などの絶縁膜から成る下地膜11を形成する。ここでは下地膜11として2層構造(11a、11b)を用いた例を示したが、前記絶縁膜の単層膜または2層以上積層させた構造を用いてもよい。なお、下地絶縁膜を形成しなくてもよい。本実施例では、膜厚50nmの酸化窒化珪素膜11a(組成比Si=32%、O=27%、N=24%、H=17%)を形成した。次いで、膜厚100nmの酸化窒化珪素膜11b(組成比Si=32%、O=59%、N=7%、H=2%)を形成した。

【0051】次いで、下地絶縁膜上に半導体層12を形成する。半導体層12は、非晶質構造を有する半導体膜を公知の手段(スパッタ法、LPCVD法、またはプラズマCVD法等)により成膜した後、公知の結晶化処理(レーザ結晶化法、熱結晶化法、またはニッケルなどの触媒を用いた熱結晶化法等)を行って得られた結晶質半導体膜を第1のフォトリソグレイ処理によって所望の形状にパターニングして形成する。この半導体層12の厚さは25~80nm(好ましくは30~60nm)の厚さで形成する。結晶質半導体膜の材料に限定はないが、好ましくは珪素または珪素ゲルマニウム(SiGe)、合金などで形成するとよい。本実施例では、プラズマCVD法を用い、55nmの非晶質珪素膜を成膜した後、ニッケルを含む溶液を非晶質珪素膜上に保持させた。この非晶質珪素膜に脱水素化(500℃、1時間)を行った後、熱結晶化(550℃、4時間)を行い、さらに結晶化を改進するためのレーザアニール処理を行って結晶質珪素膜を形成した。そして、この結晶質珪素膜をフォトリソグラフィ法を用いたパターニング処理によって、半導体層12を形成した。

【0052】次いで、半導体層12を覆う絶縁膜13を形成する。絶縁膜13はプラズマCVD法またはスパッタ法を用い、厚さを40~150nmとして珪素を含む絶縁膜の単層または積層構造で形成する。なお、この絶縁膜13はゲート絶縁膜となる。本実施例では、プラズマCVD法により110nmの厚さで酸化窒化珪素膜(組成比Si=32%、O=59%、N=7%、H=2%)を形成した。

【0053】次いで、絶縁膜13上に膜厚20~100nmの第1の導電膜14と膜厚100~800nmの第2の導電膜15と膜厚20~100nmの第3の導電膜16とを積層形成する。スパッタ法等により、絶縁膜と接する第1の導電膜としては、チャネル形成領域への放散を防ぐためにWまたはMoを主成分とする導電膜(W、W<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Mo等)を用い、また、第2の

導電膜としては、Alを主成分とする低抵抗な導電膜(Al、Al-Ti、Al-Si、Al-Si等)を用い、また、第3の導電膜としては、コンタクト抵抗の低いTiを主成分とする導電膜(Ti、Ti<sub>2</sub>N<sub>3</sub>等)を用い、本実施例では、スパッタ法により、膜厚30nmのW膜からなる第1の導電膜14と、膜厚500nmのAl-Ti膜からなる第2の導電膜15と、膜厚50nmのTi膜からなる第3の導電膜16とを積層形成した。第2の導電膜15のTiの割合は1%であり、ターゲットにAl-Tiを用いて形成した。

【0054】続いて、第1のエッチング処理を行う。第1のエッチング処理では第1のエッチング条件及び第3のエッチング条件で行う。本実施例では第1のエッチング条件として、ICP(Inductively Coupled Plasma: 誘導結合型プラズマ)エッチング法を用い、エッチング用ガスにBCl<sub>3</sub>とCl<sub>2</sub>とO<sub>2</sub>とを用い、それぞれのガス流量比を65:10:5(cccm)とし、1.2Paの圧力でコイル型の電極に450WのRF(13.56MHz)電力を投入してプラズマを生成して147秒のエッチングを行った。ここでは、松下電器産業(株)製のICPを用いたドライエッチング装置(型番EG45-10ICP)を用いた。基板側(試料ステージ)にも300WのRF(13.56MHz)電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。第1のエッチング条件でのレジストに対するエッチング速度は2.5~6nm/minであり、Al-Tiに対するエッチング速度は3.3~4nm/minであり、Wに対するエッチング速度は13.3~8nm/minである。なお、Tiのエッチング速度はAl-Tiとほとんど同じである。図22に示すように、この第1のエッチング条件によりAl-Ti膜およびTi膜をエッチングして、露部がターナー形状である第2の導電膜29および第3の導電膜28を露出する。また、この第1のエッチング条件によって、Al-Ti膜およびTi膜のターナー角は、約45°となる。なお、Wに対するエッチング速度はレジスト、Ti、Al-Tiに比べて十分低いため、第1の導電膜14は主として表面のみがエッチングされ、第2の導電膜29および第3の導電膜28と露ならない領域が露出している。

【0055】この後、レジストからなるマスク17を除去せずに第2のエッチング条件に従い、エッチング用ガスにCF<sub>4</sub>とCl<sub>2</sub>とO<sub>2</sub>とを用い、それぞれのガス流量比を25:25:10(cccm)とし、1Paの圧力でコイル型の電極に500WのRF(13.56MHz)電力を投入してプラズマを生成して30秒のエッチングを行った。基板側(試料ステージ)にも200WのRF(13.56MHz)電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。CF<sub>4</sub>とCl<sub>2</sub>とO<sub>2</sub>を混合した第2のエッチング条件ではW膜のみがエッチングされる。第2のエッチング条件でのWに対するエッチング速度は12~16nm/min

17  
m/minである。なお、ゲート絶縁膜上に残渣を残すことなくエッチングするためには、10～20%程度の割合でエッチング時間を増加させると良い。

【0056】このように、第2のエッチング条件による第1の導電層30のエッチングは、第1のエッチング条件により形成される第2の導電層29および第3の導電層28（およびレジスト27）をマスクとしている。そのため、第2のエッチング条件により形成される第1の導電層20aの幅は、第1のエッチング条件によって制御すればよい。このような良隆を基ることにより、不純物領域となる領域の幅を容易に制御することができる。

【0057】上記第1のエッチング処理では、レジストからなるマスクの形状を適したものとすることにより、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第1の導電層及び第2の導電層の端部がテーパ形状となる。このテーパ部の角度は15～45°とすればよい。こうして、第1のエッチング処理により第1の導電層20aと第2の導電層19aと第3の導電層18aから成る第1の形状の導電層を形成する。ここでのチャネル長方向の第1の導電層の幅は、上記実施の形態に示したW1に相当する。21aはゲート絶縁膜であり、第1の形状の導電層で覆われない領域は20～50nm程度エッチングされ薄くなった領域が形成される。なお、ここでの第1のエッチング処理は、実施の形態に記載した第1のエッチング工程（図1（B））に相当する。このようにして形成された第1の形状の導電層のSEM写真を図2（A）に示す。

【0058】次いで、レジストからなるマスクを除去せずに第2のエッチング処理を行う。ここでは、エッチング

\* 用ガスにBCl<sub>3</sub>とCl<sub>2</sub>を用い、それぞれのガス流量比を20:60（sccm）とし、1.2Paの圧力でコイル型の電極に600WのRF（13.56MHz）電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行った。基板側（試料ステージ）にも100WのRF（13.56MHz）電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。第2のエッチング処理では、A1-Ti膜およびTi膜が選択的にエッチングされる。この第2のエッチングによりA1-Ti膜およびTi膜のテーパ角は80°となった。この第2のエッチング処理により第2の導電層19bおよび第3の導電層18bを形成する。一方、第1の導電層20aは、第2の導電層や第3の導電層に比べてほとんどエッチングされず、第1の導電層20bを形成する。なお、ここでの第2のエッチング処理は、実施の形態に記載した第2のエッチング工程（図1（C））に相当する。このようにして、チャネル長方向の第1の導電層の幅がW1、第2の導電層の幅がW2、第3の導電層の幅がW3である第2の形状の導電層が形成された。第2の形状の導電層のSEM写真を図2（B）に示す。

【0059】また、表4に、A1-Ti膜のエッチングレート（面積）の面内ばらつきを考慮し、A1-Ti膜の下層に形成される膜のA1-Ti膜に対するエッチングレートの比が2～10であった場合に、エッチングされる下層膜の膜厚（単位はnm）を計算した結果を示す。このとき、A1-Ti膜の膜厚を500nmとし、面内で±5%のばらつきがあるものとして計算した。

【0060】

【表4】

A1-TiのE/Aのばらつき(%)	下層膜に対するエッチング									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
1	300.0	200.0	150.0	120.0	100.0	85.7	75.0	66.7	60.0	40.0
2	350.1	233.4	175.1	140.1	116.7	100.0	87.5	77.2	70.0	46.7
3	400.4	266.9	200.2	160.1	133.3	114.4	100.1	89.0	80.0	53.3
4	450.7	300.5	225.4	180.3	150.2	128.8	112.7	100.2	90.0	60.0
5	501.3	334.2	250.8	200.5	167.1	143.2	125.3	111.4	100.3	66.7
6	552.0	368.0	276.0	220.8	184.0	157.9	138.0	122.7	110.6	73.3
7	603.0	402.0	301.5	241.2	201.0	172.8	150.7	134.0	120.0	80.0
8	654.2	436.1	327.1	261.7	218.1	188.9	162.5	145.4	130.0	86.7
9	705.7	470.3	352.8	282.3	235.2	201.8	176.4	156.6	141.7	93.3
10	757.5	505.1	378.8	303.0	252.5	216.5	188.4	168.4	151.7	100.0
11	809.6	539.5	404.9	323.9	269.9	231.4	202.4	180.0	162.7	106.7
12	862.4	574.9	431.2	345.0	287.5	246.9	215.8	191.9	172.7	113.3
13	915.5	610.3	457.7	366.3	305.3	261.8	228.9	203.4	183.3	120.0
14	969.0	646.0	484.5	387.8	323.0	278.9	242.2	215.3	193.3	126.7
15	1023.0	682.0	511.5	409.2	341.0	292.3	255.8	227.3	204.3	133.3

【0061】表4で示すように、A1-Ti膜に対するエッチングレート（面積）のばらつきが大きくなるにつれ、エッチングされる膜厚は厚くなり、また、下層膜に対する選択比が上がるにつれてエッチングされる膜厚は薄くなる。この特性を利用すれば、所望の形状の配線を形成することが可能となる。

【0062】このように本発明ではゲート配線が低抵抗な導電層で形成されているため、面素部の面積が大面積化しても配線遅延等の問題が生じることなく、十分駆動させることができる。そして、このような配線が形成さ

れている半導体装置の動作特性および信頼性を向上させることが可能である。

【0063】【実施例2】本実施例では、実施例1における第1のエッチング処理のうち、第1のエッチング条件における条件を変えた場合について、図3～図6を用いて以下に説明する。ここでは、第1のエッチング条件における条件を変えているので、ゲート配線は実施例1における第2の導電層および第3の導電層の2層のみを形成しているが、実施例1における第1の導電層を下層として3層にした場合にも適用できる。

【0064】まず、1737ガラス基板10上に、スパッタ法により膜厚200nmの酸化窒化膜33を形成する。次いで、前記絶縁膜33上に、スパッタ法により、膜厚500nmのAl-Ti膜からなる第1の導電膜34と、膜厚100nmのTi膜からなる第2の導電膜35とを積層形成した(図3(A))。

【0065】続いて、第2の導電膜上にレジストを形成して、エッチング処理を行う。このエッチング処理は、実施例1における第1のエッチング条件に相当する。本実施例ではエッチング処理として、ICP(Inductively Coupled Plasma: 誘導結合型プラズマ)エッチング法を用い、1.2Paの圧力で、エッチング用ガスにBCl<sub>3</sub>とCl<sub>2</sub>とを用いた。そして、それぞれのガス流量比と、コイル型の電極および基板側(試料ステージ)に印加する電力を表5に示すように変化させてエッチングを行った(図3(B))。このエッチング処理により、レジスト、第2の導電膜35および第1の導電膜34はエッチングされ、第2の導電膜37および第1の導電膜38が形成される。また絶縁膜もエッチングされて40に示す形状の絶縁膜となる。

【0066】

【表5】

条件	ICP (W)	Bias (W)	ガス	流量 (sccm)	エッチング時間 (s)
1	100	300	BCl <sub>3</sub> :Cl <sub>2</sub>	60:20	260
2	300	300	BCl <sub>3</sub> :Cl <sub>2</sub>	60:20	160
3	300	300	BCl <sub>3</sub> :Cl <sub>2</sub>	40:20	150
4	500	100	BCl <sub>3</sub> :Cl <sub>2</sub>	60:20	170
5	500	200	BCl <sub>3</sub> :Cl <sub>2</sub>	60:20	147
6	500	400	BCl <sub>3</sub> :Cl <sub>2</sub>	60:20	147
7	500	300	BCl <sub>3</sub> :Cl <sub>2</sub>	20:60	60
8	500	300	BCl <sub>3</sub> :Cl <sub>2</sub>	40:40	81
9	500	300	BCl <sub>3</sub> :Cl <sub>2</sub>	70:30	350

【0067】表5で示す条件によって得られる導電層をSEMにより15000倍にて観察した形状を図4～図6に示す。図4(A)は条件1により形成された導電層であり、図4(B)は条件2により形成された導電層であり、図4(C)は条件3により形成された導電層である。また、図5(A)は条件4により形成された導電層であり、図5(B)は条件5により形成された導電層であり、図5(C)は条件6により形成された導電層である。また、図6(A)は条件7により形成された導電層であり、図6(B)は条件8により形成された導電層であり、図6(C)は条件9により形成された導電層である。図4からコイル型の電極に印加する電力が高くなるにつれて、テーパ角が大きくなること、図5から基板側に印加する電力が高くなるにつれて、テーパ角が大きくなること、図6からBCl<sub>3</sub>のガス流量が大きくなるにつれて、テーパ角が大きくなること、このように、条件によって得られるテーパ部の角度が変わることがわかる。また、表6に表5で示した条件により得られたエッチングレートを示す。さらに、それぞれの条件に対する選択比を表7に示す。Al-TiとWとの選択比が大きな条件で異方性エッチングが可能となり、所望の形状の導電層を形成することができる。

【0068】

【表6】

条件	ICP (W)	Bias (W)	222全 (sccm)	Al-Si (nm/min) (Ave)	W (nm/min) (3σ)	W (nm/min) (Ave)	SiO <sub>2</sub> (nm/min) (3σ)	SiO <sub>2</sub> (nm/min) (Ave)
1	100	300	60:20	168.8	39.3	122.4	31.1	37.1
2	300	300	60:20	236.9	51.4	187.9	36.7	59.4
3	300	300	60:20	262.1	63.2	263.1	38.2	140.7
4	500	100	60:20	238.7	40.8	133.7	26.3	41.4
5	500	200	60:20	246.8	46.1	199.6	22.7	69.1
6	500	400	60:20	251.0	55.2	255.3	24.4	102.6
7	500	300	20:60	750.7	111.0	395.2	70.7	127.8
8	500	300	40:40	495.6	116.5	351.1	62.2	112.4
9	500	300	70:30	142.3	24.2	148.6	17.7	61.6

【0069】

【表7】

条件	Al-Si に対する選択比			Ca-Si に対する選択比			W-Si に対する選択比			Al-Si に対する選択比			W-Si に対する選択比		
	W	SON	W	Al-Si	W	SON	Al-Si	W	SON	Al-Si	W	SON	Al-Si	W	SON
1	4.38	4.55	4.40	0.73	3.30	3.19	0.22	0.50	0.97	0.23	0.51	1.22	0.24	0.52	1.23
2	1.20	3.99	3.57	0.64	3.33	7.98	-0.25	0.50	0.89	-0.28	0.34	-0.11	0.29	0.31	0.12
3	1.00	2.37	2.44	1.00	2.38	2.45	0.42	0.42	1.63	0.43	0.41	0.67	0.44	0.41	0.67
4	1.72	5.72	4.73	0.54	3.73	2.29	0.17	0.21	0.74	0.18	0.24	0.42	0.19	0.25	0.43
5	1.24	2.57	3.02	0.61	2.89	2.44	-0.28	0.35	0.85	-0.33	0.41	-0.16	0.30	0.33	0.17
6	0.98	2.45	2.41	1.02	2.48	2.46	0.41	0.40	0.86	0.42	0.41	0.67	0.43	0.41	0.67
7	1.90	5.68	7.22	0.53	3.06	3.80	0.17	0.22	1.23	0.14	0.26	0.51	0.15	0.27	0.52
8	1.41	4.41	4.51	0.71	3.12	3.47	0.23	0.32	0.92	0.24	0.31	0.70	0.25	0.32	0.71
9	0.98	2.33	1.43	1.04	2.44	1.50	0.43	0.41	0.76	0.44	0.39	0.67	0.45	0.38	0.68

【0070】以上のことから、条件を変えることで、所望の形状の導電層を得ることができる。また、面素部の面積が大幅に増加しても配線遅延等の問題が生じることな

く、十分駆動させることができる。そして、このような配線が形成されている半導体装置の動作特性および信頼性を向上させることが可能である。

【0071】【実施例3】本実施例では、実施例1で形成した配線にプラズマ処理を行う場合について、図17を用いて説明する。なお、本明細書中においてプラズマ処理とは、気体をプラズマ化した雰囲気中に試料を曝す処理を指す。

【0072】まず、実施例1にしたがって、図1(C)の状態を得る。なお、図17(A)と図1(C)は同じ状態を示し、対応する部分には同じ符号を用いている。

【0073】そして、形成された配線に酸素もしくは酸素を主成分とする気体、または $H_2O$ を用いてプラズマ処理を行う。(図17(B))プラズマ処理は、プラズマ発生装置(プラズマCVD装置、ドライエッチング装置、スパッタ装置等)を用いて、30秒~20分(好ましくは3~15分)行う。さらに、ガスの流量を50~300 sccm、基板の温度を室温~200度、RFを100~2000Wとして処理するのが望ましい。プラズマ処理を行うことで、3層構造からなる導電層のうちA1、またはA1を主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層から成る第2の導電層19bが酸化されやすいため、該第2の導電層19bにおいて、他の導電層と接しない部分22が酸化される。そのため、ヒロックやウイスカー等の突起物の形成等をさらに低減することが可能となる。

【0074】もちろん、レジスト17bを除去するために、酸素もしくは酸素を主成分とした気体、または $H_2O$ によるアッシングを行えば、第2の導電層における露呈部分が酸化されるが、レジスト17bを除去した後にプラズマ処理を行う方が、十分な酸化膜を形成しやすい。

【0075】このようにして本発明ではゲート配線が低抵抗な導電層で形成されているため、画素部の面積が本面積化しても配線遅延等の問題が生じることなく、十分駆動させることができる。そして、このような配線が形成されている半導体装置の動作特性および信頼性を向上させることが可能である。

【0076】【実施例4】実施例1乃至3とは異なる配線の構造に本発明を適用して配線基板を製作する例について、以下に図7を用いて説明する。

【0077】まず、基板10としては、ガラス基板や石英基板やシリコン基板、金属基板または可溶性基板の表面に絶縁膜を形成したものを採用してもよい。また、処理温度に耐えうる耐熱性を有するプラネチック基板を用いてもよい。本実施例では、コーニング社製1737ガラス基板を用いる。

【0078】次いで、基板10上に膜厚20~100nmの第1の導電層44と膜厚100~800nmの第2の導電層45と膜厚20~100nmの第3の導電層46とを積層形成する。ここでは、スパッタ法を用い、絶縁膜と接する第1の導電層としては、基板10からの不純物の拡散を防ぐためにWまたはMoを主成分とする導

電膜を用いればよい。また、第2の導電層としては、A1またはCuを主成分とする低抵抗な導電膜を用いればよい。また、第3の導電層としては、コンタクト抵抗の低いTiを主成分とする導電膜を用いればよい。本実施例では、スパッタ法により、膜厚3.0nmのMo膜からなる第1の導電層44と、膜厚50.0nmのAl-Ti膜からなる第2の導電層45と、膜厚50.0nmのTi膜からなる第3の導電層46とを積層形成する。

【0079】そして、エッチング処理を行う。エッチング処理では第1のエッチング条件及び第2のエッチング条件で行う。本実施例では第1のエッチング条件として、ICP(Inductively Coupled Plasma: 誘導結合型プラズマ)エッチング法を用い、エッチング用ガスに $BCl_3$ と $Cl_2$ と $O_2$ とを用い、それぞれのガス流量比を65:10:5(sccm)とし、1.2Paの圧力でコイル型の電極に450WのRF(13.56MHz)電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行う。ここでは、松下電器産業(株)製のICPを用いたドライエッチング装置(Model E-645-ICP)を用いた。基板側(試料ステージ)にも30.0WのRF(13.56MHz)電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。この第1のエッチング条件によりAl-Ti膜およびTi膜をエッチングして第1の導電層の端部をテーパ形状とする。また、この第1のエッチング条件によって、Al-Ti膜およびTi膜のテーパ角は、約45°となるが、Moはエッチングされない。

【0080】この後、レジストからなるマスク47を除去せずに第2のエッチング条件に変え、エッチング用ガスに $CF_4$ と $Cl_2$ と $O_2$ とを用い、それぞれのガス流量比を25:25:10(sccm)とし、1Paの圧力でコイル型の電極に500WのRF(13.56MHz)電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行う。基板側(試料ステージ)にも200WのRF(13.56MHz)電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。 $CF_4$ と $Cl_2$ と $O_2$ を混合した第2のエッチング条件では、Mo膜のみエッチングされる。なお、ゲート絶縁膜上に残渣を残すことなくエッチングするためには、10~20%程度の割合でエッチング時間を増加させると良い。

【0081】上記エッチング処理では、レジストからなるマスクの形状を適したものとすることにより、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第1の導電層及び第2の導電層の端部がテーパ形状となる。このテーパの一部の角度は15~45°とすればよい。こうして、エッチング処理により第1の導電層50と第2の導電層49と第3の導電層48から成る導電層を形成する。

【0082】次いで、導電層を覆う絶縁膜51を形成する。絶縁膜51はプラズマCVD法またはスパッタ法を用い、厚さを40~150nmとして珪素を含む絶縁膜の単層または積層構造で形成する。本実施例では、プラズマCVD法により110nmの厚さで酸化窒化珪素膜

29

(組成比Si=32%、O=59%、N=7%、H=2%)で形成する。

【0083】次いで、絶縁膜51上に半導体層52を形成する。半導体層52は、非晶質構造を有する半導体膜を公知の手段(スパッタ法、LPCVD法、またはプラズマCVD法等)により成膜した後、公知の結晶化処理(レーザ結晶化法、熱結晶化法、またはニッケルなどの触媒を用いた熱結晶化法等)を行って得られた結晶質半導体膜をフォトリソグラフィ法を用いて所望の形状にパターニングして形成する。この半導体層52の厚さは25~300nm(好ましくは30~150nm)の厚さで形成する。結晶質半導体膜の材料に限定はないが、好ましくは珪素または珪素ゲルマニウム(SiGe)合金などで形成すると良い。本実施例では、プラズマCVD法を用い、55nmの非晶質珪素膜を成膜した後、レーザアニール処理を行って結晶質珪素膜を形成する。そして、この結晶質珪素膜をフォトリソグラフィ法を用いたパターニング処理によって、半導体層52を形成する。

【0084】このようにして本発明ではゲート配線が低抵抗な導電層で形成されているため、逆スタガ構造のTFTを用いた場合においても、画素部の面積が大幅に減少しても配線遅延等の問題が生じることなく、十分駆動させることができる。そして、このような配線が形成されている半導体装置の動作特性および信頼性を向上させることが可能である。

【0085】[実施例5] 本実施例では本発明を利用した配線基板の一例として、アクティブマトリクス基板の作製方法について図8~図11を用いて説明する。なお、本明細書ではCMOS回路を有する駆動回路と、図案TFT、保持容量とを有する画素部を同一基板上に形成された基板を、便宜上アクティブマトリクス基板と呼ぶ。

【0086】まず、本実施例ではコーニング社の#7059ガラスや#1737ガラスなどに代表されるバリウムホウケイ酸ガラス、またはアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラスからなる基板400を用いる。なお、基板400としては、石英基板やシリコン基板、金属基板または可換性基板の表面に絶縁膜を形成したものをを用いても良い。また、本実施例の処理温度に耐えうる耐熱性が有するプラスチック基板を用いてもよい。

【0087】次いで、基板400上に酸化珪素膜、窒化珪素膜または酸化窒化珪素膜などの絶縁膜から成る下地膜401を形成する。本実施例では下地膜401として2層構造を用いるが、前記絶縁膜の単層膜または2層膜上積層させた構造を用いても良い。下地膜401の一層目としては、プラズマCVD法を用い、 $\text{SiH}_4$ 、 $\text{N}_2\text{O}$ 、及び $\text{N}_2\text{O}$ を反応ガスとして成膜される酸化窒化珪素膜401aを10~200nm(好ましくは50~100nm)形成する。本実施例では、膜厚50nmの酸化窒化珪素膜401a(組成比Si=32%、O=27%、

20

N=24%、H=17%)を形成した。次いで、下地膜401の二層目としては、プラズマCVD法を用い、 $\text{SiH}_4$ 、及び $\text{N}_2\text{O}$ を反応ガスとして成膜される酸化窒化珪素膜401bを50~200nm(好ましくは100~150nm)の厚さに積層形成する。本実施例では、膜厚100nmの酸化窒化珪素膜401b(組成比Si=32%、O=59%、N=7%、H=2%)を形成する。

【0088】次いで、下地膜上に半導体層402~406を形成する。半導体層402~406は公知の手段(スパッタ法、LPCVD法、またはプラズマCVD法等)により25~300nm(好ましくは30~200nm)の厚さで半導体膜を成膜し、公知の結晶化法(レーザ結晶化法、RTAやアニーリングを用いた熱結晶化法、結晶化を助長する金属元素を用いた熱結晶化法等)により結晶化させる。そして、得られた結晶質半導体膜を所望の形状にパターニングして半導体層402~406を形成する。前記半導体層としては、非晶質半導体膜や微結晶半導体膜、結晶質半導体膜などが好ましく、非晶質珪素ゲルマニウム膜などの非晶質相造を含む化合物半導体膜を適用しても良い。本実施例では、プラズマCVD法を用い、55nmの非晶質珪素膜を成膜する。そして、ニッケルを含む溶液を非晶質珪素膜上に保持させ、この非晶質珪素膜に脱水熱処理(500℃、1時間)を行った後、熱結晶化(550℃、4時間)を行って結晶質珪素膜を形成する。そして、フォトリソグラフィ法を用いたパターニング処理によって半導体層402~406を形成する。

【0089】また、レーザ結晶化法で結晶質半導体層を作製する場合には、レーザとして、連続発振またはパルス発振の固体レーザまたは気体レーザまたは金レーザーなどを用いることができる。なお、前記固体レーザとしては連続発振またはパルス発振のYAGレーザー、YVOレーザー、YLFレーザー、YAlO<sub>3</sub>レーザー、ガラスレーザー、ルビーレーザー、アレキサンドライドレーザー、Ti:サファイアレーザー等があり、前記気体レーザとしてはパルス発振またはパルス発振のエキシマレーザー、Arレーザー、Krレーザー、CO<sub>2</sub>レーザー等があり、前記金レーザーとしてはヘリウムカドミウムレーザー、銅レーザー、金蒸気レーザーが挙げられる。これらのレーザーを用いる場合には、レーザ発振器から放射されたレーザビームを光学系で所望の形状に集光し半導体膜に照射する方法を用いると良い。結晶化の条件は実施者が適宜選択するものであるが、パルス発振のエキシマレーザーを用いる場合はパルス発振周波数300Hzとし、レーザエネルギー密度を100~1200mJ/cm<sup>2</sup>、代表的には100~700mJ/cm<sup>2</sup>(好ましくは200~300mJ/cm<sup>2</sup>)とする。また、パルス発振のYAGレーザーを用いる場合にはその2高調波を用いパルス発振周波数1~300Hzとし、レーザエネルギー密度を300~1800mJ/cm<sup>2</sup>、代



表的には $3.00 \sim 10.00 \text{ mJ/cm}^2$  (好ましくは $3.50 \sim 5.00 \text{ mJ/cm}^2$ ) とすると良い。そして幅 $100 \sim 1000 \mu\text{m}$ 、例えば $400 \mu\text{m}$ で線状に集光したレーザー光を基板全面に渡って照射し、この時の線状ビームの重ね合わせ率(オーバーラップ率)を $5.0 \sim 9.8\%$ として行ってもよい。また、連続発振のレーザーを用いるときのエネルギー密度は $0.01 \sim 10.0 \text{ MW/cm}^2$ 程度(好ましくは $0.1 \sim 1.0 \text{ MW/cm}^2$ )が必要である。そして、 $0.5 \sim 2000.0 \text{ cm/s}$ 程度の速度でレーザービームに対して相対的にステージを動かして照射する。

【0090】しかしながら、本実施例では、結晶化を助長する金属元素を用いて非晶質珪素膜の結晶化を行ったため、前記金属元素が結晶質珪素膜中に残留している。そのため、前記結晶質珪素膜上に $50 \sim 100 \text{ nm}$ の非晶質珪素膜を形成し、加熱処理(RTA法やファーンズアニール法を用いた熱アニール等)を行って、該非晶質珪素膜中に前記金属元素を拡散させ、前記非晶質珪素膜は加熱処理後にエッチングを行って除去する。このようにすることで、前記結晶質珪素膜中の金属元素の含有量を低減または除去することができる。

【0091】もちろん、レーザー結晶化法のみを行った結晶質半導体膜を用いてTFTを作製することもできるが、金属元素を用いる熱結晶化法およびレーザー結晶化法を組み合わせて結晶質半導体膜の結晶性が向上しているため、TFTの電気的特性が向上するので望ましい。例えば、レーザー結晶化法のみを行った結晶質半導体膜を用いてTFTを作製すると、移動度は $3.00 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 程度であるが、金属元素を用いる熱結晶化法およびレーザー結晶化法を行った結晶質半導体膜を用いてTFTを作製すると、移動度は $500 \sim 600 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 程度と著しく向上する。

【0092】また、半導体層402～406を形成した後、TFTのしきい値を制御するために微量な不純物元素(ボロンまたはリン)のドーピングを行ってもよい。

【0093】次いで、半導体層402～406を覆うゲート絶縁膜407を形成する。ゲート絶縁膜407はプラズマCVD法またはスパック法を用い、厚さを $40 \sim 150 \text{ nm}$ として珪素を含む絶縁膜で形成する。本実施例では、プラズマCVD法により $110 \text{ nm}$ の厚さで酸化窒化珪素膜(組成比 $\text{Si}=32\%$ 、 $\text{O}=59\%$ 、 $\text{N}=7\%$ 、 $\text{H}=2\%$ )で形成した。勿論、ゲート絶縁膜は酸化窒化珪素膜に限定されるものでなく、他の珪素を含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。

【0094】また、酸化珪素膜を用いる場合には、プラズマCVD法でTEOS(Tetraethyl Orthosilicate)と $\text{O}_2$ とを混合し、反応圧力 $40 \text{ Pa}$ 、基板温度 $300 \sim 400^\circ\text{C}$ とし、高周波( $13.56 \text{ MHz}$ )電力密度 $0.5 \sim 0.8 \text{ W/cm}^2$ で放電させて形成することができる。このようにして作製される酸化珪素膜は、その後 $400 \sim 500^\circ\text{C}$ の熱アニールによりゲート絶縁膜として良好

な電気的特性を得ることが出来る。

【0095】次いで、ゲート絶縁膜407上に膜厚 $20 \sim 100 \text{ nm}$ の第1の導電膜408aと、膜厚 $100 \sim 800 \text{ nm}$ の第2の導電膜408bと、膜厚 $20 \sim 100 \text{ nm}$ の第3の導電膜408cを積層形成する。本実施例では、膜厚 $30 \text{ nm}$ のWN膜からなる第1の導電膜408aと、膜厚 $370 \text{ nm}$ の $\text{Al-Si}$ 膜からなる第2の導電膜408bと、膜厚 $30 \text{ nm}$ の $\text{Ti-N}$ 膜からなる第3の導電膜408cとを積層形成する。

【0096】なお、本実施例では、第1の導電膜408aをWNとしたが、特に限定されず、第1の導電膜として、WやMoから選ばれた元素または前記元素を主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層で形成してもよい。また、第2の導電膜408bを $\text{Al-Si}$ としたが、特に限定されず、 $\text{Al-Si}$ を主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層で形成してもよい。また、第3の導電膜408cを $\text{Ti-N}$ としたが、特に限定されず、 $\text{Ti-N}$ を主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層で形成してもよい。

【0097】次に、フォトリソングラフ法を用いてレジストからなるマスク410～415を形成し、電極及び配線を形成するための第1のエッチング処理を行う。第1のエッチング処理では第1のエッチング条件及び第2のエッチング条件で行う。(図8(B))本実施例では第1のエッチング条件として、ICP(Inductively Coupled Plasma:誘導結合型プラズマ)エッチング法を用い、エッチング用ガスにエッチング用ガスに $\text{BCl}_3$ と $\text{Cl}_2$ と $\text{O}_2$ を用い、それぞれのガス流量比を $5:10:5$ ( $\text{sccm}$ )とし、 $1.2 \text{ Pa}$ の圧力でコイル型の電極に $450 \text{ W}$ のRF( $13.56 \text{ MHz}$ )電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行う。基板側(試料ステージ)にも $300 \text{ W}$ のRF( $13.56 \text{ MHz}$ )電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。この第1のエッチング条件により $\text{Al-Si}$ 膜および $\text{Ti-N}$ 膜のエッチングして第2の導電層および第3の導電層の露出をテーパー形状とする。また、この第1のエッチング条件によって、 $\text{Al-Si}$ 膜および $\text{Ti-N}$ 膜のテーパーは、約 $45^\circ$ となるが、WN膜は膜と $\text{Al-Si}$ 膜とのエッチングされない。

【0098】この後、レジストからなるマスク410～415を除去せずに第2のエッチング条件に設定、エッチング用ガスに $\text{CF}_4$ と $\text{Cl}_2$ と $\text{O}_2$ とを用い、それぞれのガス流量比を $25:25:30$ ( $\text{sccm}$ )とし、 $1 \text{ Pa}$ の圧力でコイル型の電極に $500 \text{ W}$ のRF( $13.56 \text{ MHz}$ )電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行う。基板側(試料ステージ)にも $200 \text{ W}$ のRF( $13.56 \text{ MHz}$ )電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。なお、ゲート絶縁膜上に残渣を防止することなくエッチングするために、 $1.0 \sim 2.0\%$ 程度の割合でエッチング時間を増加させると良い。

【0099】上記第1のエッチング処理では、レジストからなるマスクの形状を適したものとすることにより、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第1乃至第3の導電層の端部がテーパ形状となる。このテーパ部の角度は15°～45°となる。こうして、第1のエッチング処理により第1の導電層と第2の導電層と第3の導電層から成る第1の形状の導電層417～422（第1の導電層417a～422aと第2の導電層417b～422bと第3の導電層417c～422c）を形成する。416はゲート絶縁膜であり、第1の形状の導電層417～422で覆われない領域は20～50nm程度のエッチングされなくなった領域が形成される。

【0100】次いで、レジストからなるマスクを除去せずに第2のエッチング処理を行う。（図8（C））ここでは、エッチングガスにBCl<sub>3</sub>とCl<sub>2</sub>とを用い、それぞれのガス流量比を20:60（sccm）とし、1.2Paの圧力でコイル型の電極に600WのRF（13.56MHz）電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行った。基板側（試料ステージ）にも100WのRF（13.56MHz）電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。第2のエッチング処理では、A1-Si膜およびTiN膜が選択的にエッチングされる。この時、第2のエッチング処理により第2の導電層428b～433bおよび第3の導電層428c～433cを形成する。一方、第1の導電層417a～422aは、ほとんどエッチングされず、第2の形状の導電層428～433を形成する。

【0101】このように第1のエッチング工程および第2のエッチング工程により、本発明の構成を利用したゲート電極428～431、保持電極の一方の電極432およびソース配線433が形成される。

【0102】そして、レジストからなるマスクを除去せずに第1のドーピング処理を行い、半導体層にn型を付与する不純物元素を低濃度に添加する。ドーピング処理はイオンドープ法、若しくはイオン注入法で行えばよい。イオンドープ法の条件はドーピング量を $1 \times 10^{13} \sim 5 \times 10^{14} / \text{cm}^2$ とし、加速電圧を40～80keVとして行う。本実施例ではドーピング量を $1.5 \times 10^{13} / \text{cm}^2$ とし、加速電圧を60keVとして行う。n型を付与する不純物元素として15族に属する元素、典型的にはリン（P）または砒素（As）を用いるが、ここではリン（P）を用いる。この場合、導電層428～433がn型を付与する不純物元素に対するマスクとなり、自己整合的に不純物領域423～427が形成される。不純物領域423～427には $1 \times 10^{10} \sim 1 \times 10^{20} / \text{cm}^3$ の濃度範囲でn型を付与する不純物元素を添加する。

【0103】レジストからなるマスクを除去した後、新たにレジストからなるマスク434a～434cを形成して第1のドーピング処理よりも高い加速電圧で第2の

ドーピング処理を行う。イオンドープ法の条件はドーピング量を $1 \times 10^{13} \sim 1 \times 10^{15} / \text{cm}^2$ とし、加速電圧を60～120keVとして行う。ドーピング処理は第2の導電層428b～432bを不純物元素に対するマスクとして用い、第1の導電層のテーパ部の下方の半導体層に不純物元素が添加されるようにドーピングする。続いて、第2のドーピング処理より加速電圧を下げて第3のドーピング処理を行って図9（A）の状態を得る。イオンドープ法の条件はドーピング量を $1 \times 10^{13} \sim 1 \times 10^{17} / \text{cm}^2$ とし、加速電圧を50～100keVとして行う。第2のドーピング処理および第3のドーピング処理により、第1の導電層と重なる低濃度不純物領域436、442、448には $1 \times 10^{10} \sim 5 \times 10^{10} / \text{cm}^3$ の濃度範囲でn型を付与する不純物元素を添加され、高濃度不純物領域436、441、444、447には $1 \times 10^{10} \sim 5 \times 10^{20} / \text{cm}^3$ の濃度範囲でn型を付与する不純物元素を添加される。

【0104】もちろん、適当な加速電圧にすることで、第2のドーピング処理および第3のドーピング処理は1回のドーピング処理で、低濃度不純物領域および高濃度不純物領域を形成することも可能である。

【0105】次いで、レジストからなるマスクを除去した後、新たにレジストからなるマスク450a～450cを形成して第4のドーピング処理を行う。この第4のドーピング処理により、pチャネル型TFTの活性層となる半導体層に前記一導電型とは逆の導電型を付与する不純物元素が添加された不純物領域453、454、459、460を形成する。第2の導電層428a～428cを不純物元素に対するマスクとして用い、p型を付与する不純物元素を添加して自己整合的に不純物領域を形成する。本実施例では、不純物領域453、454、459、460はジボテン（B<sub>2</sub>H<sub>6</sub>）を用いたイオンドープ法で形成する。（図9（B））この第4のドーピング処理の際には、nチャネル型TFTを形成する半導体層はレジストからなるマスク450a～450cで覆われている。第1乃至第3のドーピング処理によって、不純物領域438、439にはそれぞれ異なる濃度でリンが添加されているが、そのいずれの領域においてもp型を付与する不純物元素の濃度が $1 \times 10^{10} \sim 5 \times 10^{20} / \text{cm}^3$ となるようにドーピング処理することにより、pチャネル型TFTのソース領域およびドレイン領域として機能するために何ら問題は生じない。

【0106】以上までの工程で、それぞれの半導体層に不純物領域が形成される。

【0107】次いで、レジストからなるマスク450a～450cを除去して第1の層間絶縁膜461を形成する。この第1の層間絶縁膜461としては、プラズマCVD法またはスパッタ法を用い、厚さを100～200nmとして珪素を含む絶縁膜で形成する。本実施例では、プラズマCVD法により厚さ150nmの酸化シリコン

珪素膜を形成した。勿論、第1の層間絶縁膜461は酸化珪素膜に限定されるものでなく、他の珪素を含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。

【0108】次いで、図9(C)に示すように、レーザービームを照射して、半導体層の結晶性の回復、およびそれぞれの半導体層に添加された不純物元素の活性化を行う。用いるレーザーは、連続発振またはパルス発振の固体レーザーまたは気体レーザーまたは金属レーザーが望ましい。特にYAGレーザーを用いたレーザーアニール法を行うのが好ましい。連続発振のレーザーを用いるのであれば、レーザー光のエネルギー密度は0.01~100MW/cm<sup>2</sup>程度（好ましくは0.01~10MW/cm<sup>2</sup>）が必要であり、レーザー光に対して相対的に基板を0.5~2000cm/sの速度で移動させる。また、パルス発振のレーザーを用いるのであれば、周波数300Hzとし、レーザーエネルギー密度を50~900mJ/cm<sup>2</sup>（代表的には50~500mJ/cm<sup>2</sup>）とするのが望ましい。このとき、レーザー光を50~98%オーバーラップさせても良い。また、第2の導電層において第1の層間絶縁膜に接する領域が十分に酸化していることなどにより、加熱処理を行ってもヒロックやウイスカー等の突起物が形成されない場合は、フーネスアニール炉を用いる熱アニール法やラピッドサーマルアニール法(RTA法)を適用することができる。

【0109】また、第1の層間絶縁膜を形成する前に加熱処理を行っても良い。ただし、用いた配線が熱に弱い場合には、本実施例のように配線等を保護するため層間絶縁膜（珪素を主成分とする絶縁膜、例えば酸化珪素膜）を形成した後で活性化処理を行うことが好ましい。

【0110】そして、加熱処理（300~450℃で1~12時間の熱処理）を行うと水素化を行うことができる。この工程は第1の層間絶縁膜461に含まれる水素により半導体層のダングリングボンドを終端する工程である。第1の層間絶縁膜の存在に関係なく半導体層を水素化することができる。水素化の他の手段として、プラズマ水素化（プラズマにより励起された水素を用いる）や、3~100%の水素を含む雰囲気中で300~450℃で1~12時間の加熱処理を行っても良い。

【0111】次いで、第1の層間絶縁膜461上に無機絶縁膜材料または有機絶縁膜材料から成る第2の層間絶縁膜462aを形成する。本実施例では、膜厚1.6μmのアクリル樹脂膜を形成したが、粘度が10~1000cP、好ましくは40~200cPのものを、表面に凸凹が形成されるものを用いる。また、有機樹脂膜を用いない場合は図21で示すような形状の第2層間絶縁膜462bが形成される。

【0112】本実施例では、鏡面反射を防ぐため、表面に凸凹が形成される第2の層間絶縁膜を形成することによって画素電極の表面に凸凹を形成した。また、画素電極の表面に凸凹を持たせて光散乱性を図るため、画素電

極の下方の領域に凸部を形成してもよい。その場合、凸部の形成は、TFTの形成と同じフォトリソ法で行うことができるため、工程数の増加なく形成することができる。なお、この凸部は配線及びTFT部以外の画素領域の基板上に適宜設ければよい。こうして、凸部を有する絶縁膜の表面に形成された凸凹に沿って画素電極の表面に凸凹が形成される。

【0113】また、第2の層間絶縁膜462aとして表面が平坦化する膜を用いてもよい。その場合は、画素電極を形成した後、公知のサンドブラスト法やエッチング法等の工程を追加して表面を凹凸化させて、鏡面反射を防ぎ、反射光を散乱させることによって白色度を増加させることが好ましい。

【0114】そして、駆動回路506において、各画素領域とそれぞれ電気的に接続する配線463~467を形成する。なお、これらの配線は、膜厚50nmのT1膜と、膜厚500nmの合金膜（AlとTiとの合金膜）との積層膜をバタニングして形成する。もちろん、二層構造に限らず、単層構造でもよいし、三層以上の積層構造にしてもよい。また、配線の材料として、AlとTiに限らない。例えば、TiN膜上にAlやCuを形成し、さらにTi1膜を形成した積層膜をバタニングして配線を形成してもよい。（図10）。

【0115】また、画素部507においては、画素電極470、ゲート配線468、接続電極468を形成する。この接続電極468によりソース配線（433a~433cの積層）は、画素TFTと電気的な接続が形成される。また、ゲート配線469は、画素TFTのゲート電極と電気的な接続が形成される。また、画素電極470は、画素TFTのドレイン領域442と電気的な接続が形成され、さらに保持容量を形成する一方の電極として機能する半導体層458と電気的な接続が形成される。また、画素電極470としては、AlまたはAgを主成分とする膜、またはそれらの積層膜等の反射性の高い材料を用いることが望ましい。

【0116】以上の様に、nチャネル型TFT501とpチャネル型TFT502からなるCMOS回路、及びnチャネル型TFT503を有する駆動回路506と、画素TFT504、保持容量505とを有する画素部507を同一基板上に形成することができる。こうして、アクティブマトリクス基板が完成する。

【0117】駆動回路506のnチャネル型TFT501はチャネル形成領域437、ゲート電極の一部を形成する第1の導電層428aと異なる低濃度不純物領域436（GOLD領域）、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物領域452を有している。このnチャネル型TFT501と電極466で挟んでCMOS回路を形成するpチャネル型TFT502にはチャネル形成領域440、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物領域464と、n型を付

与する不純物元素およびp型を付与する不純物元素が導入された不純物領域453を有している。また、nチャネル型FTF503にはチャネル形成領域443、ゲート電極の一部を構成する第1の導電層430aと重なる低濃度不純物領域442 (GOLD領域)、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物領域456を有している。

【0118】面素部の面素FTF504にはチャネル形成領域446、ゲート電極の外側に形成される低濃度不純物領域445 (LDD領域)、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物領域458を有している。また、保持容量505の一方の電極として機能する半導体層には、n型を付与する不純物元素およびp型を付与する不純物元素が添加されている。保持容量505は、絶縁膜416を誘電体として、電極(432a~432cの積層)と、半導体層とで形成している。

【0119】本実施例の面素構造は、ブラックマトリクスを用いることなく、面素電極間の隙間が透光されるように、面素電極の端部をソース配線と重なるように配置形成する。

【0120】また、本実施例で作製するアクティブマトリクス基板の面素部の上面図を図11に示す。なお、図8~図11に対応する部分には同じ符号を用いている。図10中の鎖線A-A'は図11中の鎖線A-A'で切断した断面図に対応している。また、図10中の鎖線B-B'は図11中の鎖線B-B'で切断した断面図に対応している。

【0121】このようにして作製された配線は低抵抗化が実現されており、該配線を有する配線基板は面素部の大面積化しても配線遅延等の問題が生じることなく、十分対応でき得るものとなっている。

【0122】なお、本実施例は実施例1乃至4のいずれかと自由に組み合わせることが可能である。

【0123】【実施例6】本実施例では、実施例5で作製したアクティブマトリクス基板から、反射型液晶表示装置を作製する工程を以下に説明する。説明には図12を用いる。本実施例では本発明の記載がないが、実施例5で作製されるアクティブマトリクス基板を用いているため、本発明を適用していると言えらる。

【0124】まず、実施例5に従い、図10の状態のアクティブマトリクス基板を得た後、図10のアクティブマトリクス基板上、少なくとも面素電極470上に配向膜567を形成しラビング処理を行う。なお、本実施例では配向膜567を形成する前に、アクリル樹脂膜等の有機樹脂膜をバナーニングすることによって基板間隔を保持するための柱状のスペーサ572を所望の位置に形成した。また、柱状のスペーサに代えて、球状のスペーサを基板全面に散布してもよい。

【0125】次いで、対向基板569を用意する。次いで、対向基板569上に着色層570、571、平坦化

膜573を形成する。赤色の着色層570と青色の着色層571とを重ねて、透光部を形成する。また、赤色の着色層と緑色の着色層とを重ねて、透光部を形成してもよい。

【0126】本実施例では、実施例5に示す基板を用いている。従って、実施例5の面素部の上面図を示す図11では、少なくともゲート配線469と面素電極470の間隙と、ゲート配線469と接触電極468の間隙と、接触電極468と面素電極470の間隙を透光させる必要がある。本実施例では、それらの透光すべき位置に着色層の積層からなる透光部が重なるように各着色層を配置して、対向基板を貼り合わせる。

【0127】このように、ブラックマスク等の透光部を形成することなく、各面素間の隙間を着色層の積層からなる透光部で透光することによって工程数の低減を可能とした。

【0128】次いで、平坦化膜573上に透明導電膜からなる対向電極576を少なくとも面素部に形成し、対向基板の全面に配向膜574を形成し、ラビング処理を施した。

【0129】そして、面素部と駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とをシール材568で貼り合わせる。シール材568には成膜層が形成されていて、この成膜層と柱状スペーサによって一定の間隔を持って2枚の基板が貼り合わせられる。その上、両基板の間に液晶材料575を注入し、封止剤(図示せず)によって完全に封止する。液晶材料575には公知の液晶材料を用いればよい。このようにして図12に示す反射型液晶表示装置が完成する。そして、必要があれば、アクティブマトリクス基板または対向基板を所定の形状に分断する。さらに、対向基板のみに覆充板(図示しない)を貼りつけた。そして、公知の技術を用いてFPCを貼りつけた。

【0130】以上のようにして作製される液晶表示パネルは各種電子機器の表示部として用いることが出来る。前記液晶表示パネルは、面素部において、開口率を低下することなく、また、配線遅延等の問題が生じることがないので、大面積化にも十分対応でき得るものとなっている。

【0131】なお、本実施例は実施例1乃至5のいずれかと自由に組み合わせることが可能である。

【0132】【実施例7】本実施例では、実施例5で作製したアクティブマトリクス基板から、実施例6とは異なるアクティブマトリクス型液晶表示装置を作製する工程を以下に説明する。説明には図13を用いる。本実施例では本発明の記載がないが、実施例5で作製されるアクティブマトリクス基板を用いているため、本発明を適用していると言えらる。

【0133】まず、実施例5に従い、図8の状態のアクティブマトリクス基板を得た後、図8のアクティブマト

リクス基板上に配向膜1067を形成しラビング処理を行う。なお、本実施例では配向膜1067を形成する前に、アクリル樹脂膜等の有機樹脂膜をバナーニングすることによって基板間隔を保持するための柱状のスペーサを所望の位置に形成した。また、柱状のスペーサに代えて、球状のスペーサを基板全面に散布してもよい。

【0134】次いで、対向基板1068を用意する。この対向基板には、着色層1074、遮光層1075が各画素に対応して配置されたカラーフィルタが設けられている。また、駆動回路の部分にも遮光層1077を設けた。このカラーフィルタと遮光層1077とを覆う平坦化膜1076を設けた。次いで、平坦化膜1076上に透明導電膜からなる対向電極1069を画素部に形成し、対向基板の全面に配向膜1070を形成し、ラビング処理を施した。

【0135】そして、画素部と駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とをシール材1071で貼り合わせる。シール材1071にはファイラーが導入されていて、このファイラーと柱状スペーサによって均一な間隔を持って2枚の基板が貼り合わせられる。その後、両基板の間に液晶材料1073を注入し、封止剤（図示せず）によって完全に封止する。液晶材料1073には公知の液晶材料を用いればよい。このようにして図11に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成する。そして、必要があれば、アクティブマトリクス基板または対向基板を所望の形状に分断する。さらに、公知の技術を用いてFPCを貼りつけ、

【0136】以上のようにして作製される液晶表示パネルは各種電子機器の表示部として用いることができる。前記液晶表示パネルは、画素部において、開口率を低下することなく、また、配線遅延等の問題が生じることがないので、大面積化にも十分対応でき得るものとなっている。

【0137】なお、本実施例は実施例1乃至5のいずれか一と自由に組み合わせることが可能である。

【0138】【実施例8】本実施例では、本発明を利用した配線基板の一例として、実施例5で示したアクティブマトリクス基板を作製するときのTFTの作製方法を用いて、発光装置を作製した例について説明する。本実施例では本発明の記載がないが、実施例5で作製されるアクティブマトリクス基板を用いているため、本発明を適用していると言えらる。本明細書において、発光装置とは、基板上に形成された発光素子を該基板とカバー材の間に封入した表示用パネルおよび該表示用パネルにICを実装した表示用モジュールを総称したものである。なお、発光素子は、電場を加えることで発生するルミネッセンス（Electro Luminescence）が得られる有機化合物を含む層（発光層）と陽極層と、陰極層とを有する。また、有機化合物におけるルミネッセンスには、三重項励

起状態から基底状態に戻る際の発光（蛍光）と三重項励起状態から基底状態に戻る際の発光（リン光）があり、これらのうちどちらか、あるいは両方の発光を含む。

【0139】なお、本明細書中では、発光素子において陽極と陰極の間に形成された全ての層を有機発光層と定義する。有機発光層には具体的に、発光層、正孔注入層、電子注入層、正孔輸送層、電子輸送層等が含まれる。基本的に発光素子は、陽極層、発光層、陰極層が□に積層された構造を有しており、この構造に加えて、□に陽極層、正孔注入層、発光層、陰極層や、陽極層、正孔注入層、発光層、電子輸送層、陰極層等の順に積層した□構造を有していることもある。

【0140】図14は本実施例の発光装置の断面図である。図14において、基板700上に設けられたスイッチングTFT603は図10のnチャネル型TFT603を用いて形成される。したがって、構造の説明はnチャネル型TFT603の説明を参照すればよい。

【0141】なお、本実施例ではチャネル形成領域が二つ形成されるダブルゲート構造としているが、チャネル形成領域が一つ形成されるシングルゲート構造もしくは三つ形成されるトリプルゲート構造であってもよい。

【0142】基板700上に設けられた駆動回路は図10のCMOS回路を用いて形成される。従って、構造の説明はnチャネル型TFT501とpチャネル型TFT502の説明を参照すればよい。なお、本実施例ではシングルゲート構造としているが、ダブルゲート構造もしくはトリプルゲート構造であってもよい。

【0143】また、配線702はドレイン配線として機能する。また、配線704はソース領域と電気的に接続する配線として機能し、配線705はドレイン領域と電気的に接続する配線として機能する。

【0144】なお、電流制御TFT604は図10のpチャネル型TFT502を用いて形成される。従って、構造の説明はpチャネル型TFT502の説明を参照すればよい。なお、本実施例ではシングルゲート構造としているが、ダブルゲート構造もしくはトリプルゲート構造であってもよい。

【0145】また、配線706は電流制御TFTのソース配線（電流供給線に相当する）であり、707は電流制御TFTの画素電極711上に重ねることによって画素電極711と電気的に接続する配線である。

【0146】なお、711は、透明導電膜からなる画素電極（発光素子の陽極）である。透明導電膜としては、酸化インジウムと酸化スズとの化合物、酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物、酸化亜鉛、酸化スズまたは酸化インジウムを用いることができる。また、前記透明導電膜にガリウムを添加したものを採用してもよい。画素電極

711は、上記配線を形成する前に平坦な層間絶縁膜710上に形成する。本実施例においては、樹脂からなる平坦化膜710を用いてTFTによる段差を平坦化することは非常に重要である。後に形成される発光層は非常に薄いため、段差が存在することによって発光不良を起す場合がある。従って、発光層をできるだけ平坦面に形成しうるように画素電極を形成する前に平坦化しておくことが望ましい。

【0147】配線701〜707を形成後、図14に示すようにバンク712を形成する。バンク712は100〜400nmの珪素を含む絶縁膜もしくは有機樹脂膜をバナーニングして形成すれば良い。

【0148】なお、バンク712は絶縁膜であるため、成膜時における素子の静電破壊には注意が必要である。本実施例ではバンク712の材料となる絶縁膜中にカーボン粒子や金属粒子を添加して抵抗率を下げ、静電気の発生を抑制する。この際、抵抗率は $1 \times 10^0 \sim 1 \times 10^{12} \Omega \text{m}$ （好ましくは $1 \times 10^0 \sim 1 \times 10^{10} \Omega \text{m}$ ）となるようにカーボン粒子や金属粒子の添加量を調節すれば良い。

【0149】画素電極711の上には発光層713が形成される。なお、図14では一面素しか図示していないが、本実施例ではR（赤）、G（緑）、B（青）の各色に対応した発光層を作り分けている。また、本実施例では蒸着法により低分子系有機発光材料を形成している。具体的には、正孔注入層として20nm厚の銅フクロシアニン（CuPc）膜を設け、その上に発光層として70nm厚のトリス-8-キノリノジアルミニウム錯体（Alq3）膜を設けた積層構造としている。Alq3にキナクリドン、ペリレンもしくはDCM1といった蛍光色素を添加することで発光色を制御することができる。

【0150】但し、以上の例は発光層として用いることのできる有機発光材料の一例であってこれに限定する必要はまったくない。発光層、電荷輸送層または電荷注入層を自由に組み合わせて発光層（発光及びそのためのキャリアの移動を行わせるための層）を形成すれば良い。例えば、本実施例では低分子系有機発光材料を発光層として用いる例を示したが、中分子系有機発光材料や高分子系有機発光材料を用いても良い。なお、本明細書において、昇華性を有さず、かつ、分子数が20以下、または連鎖する分子の長さが10 $\mu\text{m}$ 以下の有機発光材料を中分子系有機発光材料とする。また、高分子系有機発光材料を用いる例として、正孔注入層として20nmのポリチオフェン（PEDOT）膜をスピン塗布法により設け、その上に発光層として100nm程度のポリフエニレンビニレン（PPV）膜を設けた積層構造としても良い。なお、PPVのπ共役系高分子を用いると、白色から青色まで発光波長を選択できる。また、電荷輸送層や電荷注入層として炭化珪素等の無機材料を用いることも可能である。これらの有機発光材料や無機材料は公

知の材料を用いることができる。

【0151】次に、発光層713の上には導電膜からなる陰極714が設けられる。本実施例の場合、導電膜としてアルミニウムとリチウムとの合金膜を用いる。勿論、公知のMg:Ag膜（マグネシウムと銀との合金）を用いても良い。陰極材料としては、周期表の1族もしくは2族に属する元素からなる導電膜もしくはそれらの元素を添加した導電膜を用いれば良い。

【0152】この陰極714まで形成された時点で発光素子715が完成する。なお、ここでいう発光素子715は、画素電極（陰極）711、発光層713及び陰極714で形成されたダイオードを指す。

【0153】発光素子715を完全に囲うようにしてパッシベーション膜716を設けることは有効である。パッシベーション膜716としては、炭素膜、窒化珪素膜もしくは窒化炭化珪素膜を含む絶縁膜からなり、炭素膜を単層もしくは組み合わせた積層で用いる。

【0154】この際、カバレッジの良い膜をパッシベーション膜として用いることが好ましく、炭素膜、特にDLC（ダイヤモンドライクカーボン）膜を用いることは有効である。DLC膜は室温から100℃以下の温度範囲で成膜可能であるため、耐熱性の低い発光層713の上方にも容易に成膜することができる。また、DLC膜は酸素に対するブロッキング効果が高く、発光層713の酸化を抑制することが可能である。そのため、この後に続く封止工程を行う間に発光層713が酸化するといった問題を防止できる。

【0155】さらに、パッシベーション膜716上に封止材717を設け、カバレッジ718を貼り合わせる。封止材717としては紫外線硬化樹脂を用いれば良く、内部に吸湿効果を有する物質もしくは酸化防止効果を有する物質を設けることは有効である。また、本実施例においてカバレッジ718はガラス基板や石英基板やプラスチック基板（プラスチックフィルムも含む）の両面に炭素膜（好ましくはダイヤモンドライクカーボン膜）を形成したものを用いる。

【0156】こうして図14に示すような構造の発光装置が完成する。なお、バンク712を形成した後、パッシベーション膜716を形成するまでの工程をマルマデセンバ方式（またはインサイク方式）の成膜装置を用いて、大気開放せずに連続的に処理することは有効である。また、さらに発光装置をカバレッジ718を貼り合わせる工程までも大気開放せずに連続的に処理することも可能である。

【0157】こうして、基板700上にnチャネル型TFT601、602、スイッチングTFT（nチャネル型TFT）603および電流制御TFT（pチャネル型TFT）604が形成される。

【0158】さらに、図14を用いて説明したように、ゲート電極に絶縁膜を介して直なる不純物領域を設ける

ことによりホットキャリア効果に起因する劣化に強いnチャネル型TFTを形成することができる。そのため、信頼性の高い発光装置を実現できる。

【0159】また、本実施例では画素部と駆動回路の構成のみ示しているが、本実施例の製造工程に従えば、その他にも信号分割回路、D/Aコンバータ、オペアンプ、γ補正回路などの論理回路を同一の絶縁体上に形成可能であり、さらにはメモリやマイクロプロセッサをも形成しうる。

【0160】さらに、発光素子を保護するための封止（または封入）工程まで行った後の本実施例の発光装置について図15を用いて説明する。なお、必要に応じて図14で用いた符号を引用する。

【0161】図15(A)は、発光素子の封止までを行った状態を示す上面図、図15(B)は図15(A)をC-C'で切断した断面図である。左端で示された801はソース側駆動回路、806は画素部、807はゲート側駆動回路である。また、901はカバー材、902は第1シール材、903は第2シール材であり、第1シール材902で囲まれた内側には封止材907が設けら

れる。

【0162】なお、904はソース側駆動回路801及びゲート側駆動回路807に輸入される信号を伝送するための配線であり、外部入力端子となるFPC（フレキシブルプリントサーキット）905からビデオ信号やクロック信号を受け取る。なお、ここではFPCしか図示されていないが、このFPCにはプリント配線基盤（PWB）が取り付けられていても良い。本明細書における発光装置には、発光装置本体だけでなく、それにFPCもしくはPWBが取り付けられた状態をも含むものとする。

【0163】次に、断面構造について図15(B)を用いて説明する。基板700の上方には画素部806、ゲート側駆動回路807が形成されており、画素部806は電流制御TFT604とそのドレインに電気的に接続された画素電極710を含む複数の画素により形成される。また、ゲート側駆動回路807はnチャネル型TFT601とpチャネル型TFT602とを組み合わせたCMOS回路（図14参照）を用いて形成される。

【0164】画素電極711は発光素子の陰極として機能する。また、画素電極711の両端にはバンク712が形成され、画素電極711上には発光層713および発光素子の陰極714が形成される。

【0165】陰極714は全面素子に共通の配線としても機能し、接続配線904を経由してFPC905に電気的に接続されている。さらに、画素部806及びゲート側駆動回路807に含まれる素子は全て陰極714およびバンプパッド716で覆われている。

【0166】また、第1シール材902によりカバー材901が貼り合わされている。なお、カバー材901と

発光素子との間隔を確保するために樹脂層からなるスペーサを設けても良い。そして、第1シール材902の内側には封止材907が充填されている。なお、第1シール材902、封止材907としてはエポキシ系樹脂を用いるのが好ましい。また、第1シール材902はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。さらに、封止材907の内部に吸湿効果をもつ物質や酸化防止効果をもつ物質を含有させても良い。

【0167】発光素子を覆うようにして設けられた封止材907はカバー材901を接着するための接着剤としても機能する。また、本実施例ではカバー材901を構成するプラスチック基板の材料としてFRP（Fiberglass-Reinforced Plastic）、PVP（ポリビニルフロライド）、マイラー、ポリエステルまたはアクリルを用いることができる。

【0168】また、封止材907を用いてカバー材901を接着した後、封止材907の側面（露出面）を覆うように第2シール材903を設ける。第2シール材903は第1シール材902と同じ材料を用いることができる。

【0169】以上のような構造で発光素子を封止材907に封入することにより、発光素子を外部から完全に遮断することができ、外部から水分や酸素等の発光層の酸化による劣化を促す物質が侵入することを防ぐことができる。従って、信頼性の高い発光装置が得られる。また、前記発光装置は、画素部において、開口率を低下することなく、また、配線遅延等の問題が生じることがないので、大面積化にも十分対応できるものとなっている。

【0170】なお、本実施例は実施例1乃至5のいずれか一と自由に組み合わせることが可能である。

【0171】〔実施例9〕本実施例では、実施例8とは異なる画素構造を有した発光装置について説明する。説明には図16を用いる。本実施例では本発明の記載がないが、本発明を適用して形成される配線を有するTFTを用いて作製するので、本発明を適用していると言える。

【0172】図16では電流制御用TFT4501として図10のpチャネル型TFT502と同一構造のTFTを用い、スイッチング用TFT4402として図10の画素TFT504と同一構造のTFTを用いる。初め、電流制御用TFT4501のゲート電極はスイッチング用TFT4402のドレイン配線に電気的に接続されている。また、電流制御用TFTのドレイン配線は画素電極4504に電気的に接続されている。

【0173】本実施例では、導電膜からなる画素電極4504が発光素子の陰極として機能する。具体的には、アルミニウムとリチウムとの合金膜を用いるが、周期表の1族もしくは2族に属する元素からなる導電膜もしくはそれらの元素を添加した導電膜を用いれば良い。



【0174】画素電極4504の上には発光層4505が形成される。なお、図16では一画素しか図示していないが、本実施例ではG（緑）に対応した発光層を蒸着法及び塗布法（好ましくはスピンコーティング法）により形成している。具体的には、電子注入層として20nm厚のフッ化リチウム（LiF）膜を設け、その上に発光層として70nm厚のPPV（ポリパラフェニレンビニレン）膜を設けた積層構造としている。

【0175】次に、発光層4505の上には透明導電膜4506が設けられる。本実施例の場合、透明導電膜として酸化インジウムと酸化スズとの化合物もしくは酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物からなる導電膜を用いる。

【0176】この陽極4506まで形成された時点で発光素子4507が完成する。なお、ここでいう発光素子4507は、画素電極（陰極）4504、発光層4505及び陽極4506で形成されたダイオードを指す。

【0177】発光素子4507を完全に覆うようにして、パッシベーション膜4508を設けることは有効である。パッシベーション膜4508としては、炭素膜、窒化珪素膜もしくは窒化珪素膜を含む絶縁膜からなり、該絶縁膜を単層もしくは組み合わせた積層で用いる。

【0178】さらに、パッシベーション膜4508上に封止材4509を設け、カバー材4510を貼り合わせる。封止材4509としては紫外線硬化樹脂を用いれば良く、内部に吸湿効果を有する物質もしくは酸化防止効果を有する物質を設けることは有効である。また、本実施例においてカバー材4510はガラス基板や石英基板やプラスチック基板（プラスチックフィルムも含む）の両面に炭素膜（好ましくはダイヤモンドライクカーボン膜）を形成したものをを用いる。

【0179】このようにして作製された発光装置の開口は低抵抗化が実現できており、また、画素部において、開口率を低下することなく、配線遅延等の問題が生じることがないので、大面積化にも十分対応でき得るものとなっている。

【0180】なお、本実施例は実施例1乃至5のいずれかと自由に組み合わせることが可能である。

【0181】【実施例10】本実施例では、実施例5で作製したアクティブマトリクス基板とはTFT構造が異なる例を挙げ、本発明を用いて液晶表示装置を作製した例について説明する。本実施例では本発明の記載がないが、本発明を適用して形成される配線を有するTFTを用いて作製するので、本発明を適用していると言える。

【0182】図18（A）に示すアクティブマトリクス基板は、nチャネル型TFT503とpチャネル型TFT502を有する駆動回路506と、画素TFT504と保持容量505を有する画素部507とが形成されている。

【0183】これらのTFTは基板510にゲート配線512～517を形成したのち、前記ゲート配線上に絶縁膜511を形成し、前記絶縁膜上の半導体層にチャネル形成領域やソース領域、ドレイン領域及びLDD領域などを設けて形成する。半導体層は実施例1～実施例5と同様に本発明を用いて形成する。

【0184】ゲート配線512～517は、その厚さを200～400nm、好ましくは250nmの厚さで形成し、その上層に形成する被膜の被覆性（ステップカバレージ）を向上させるために、端部をテーパ形状となるように形成する。テーパ部の角度は5～30度、好ましくは15～25度で形成する。テーパ部はドライエッチング法で形成され、エッチングガスと基板側に印加するバイアス電圧によらず、その角度を制御する。

【0185】また、不純物領域は、第1乃至第3のドーピング工程によって形成する。まず、第1のドーピング工程を行って、nチャネル型TFTのLDD（Lightly Doped Drain）領域を形成する。ドーピングの方法はイオンドーピング法若しくはイオン注入法で行えば良い。n型を付与する不純物元素（ドナー）としてリン（P）を添加し、マスクにより第1の不純物領域が形成される。そして、新たにnチャネル型TFTのLDD領域を覆うマスクを形成して、第2のドーピング工程はnチャネル型TFTのソース領域及びドレイン領域を形成して行う。

【0186】第3のドーピング処理により、pチャネル型TFTのソース領域及びドレイン領域を形成する。ドーピングの方法はイオンドーピング法やイオン注入法でp型を付与する不純物元素（アクセプタ）を添加すれば良い。このとき、nチャネル型TFTを形成する半導体にはマスクを形成するため、p型を付与する不純物元素が添加されない。本実施例では、pチャネル型TFTにおいてLDD領域を作製していないが、もちろん、作製してもよい。

【0187】このようにして、nチャネル型TFT503にはチャネル形成領域529の外面にLDD領域530、ソース領域またはドレイン領域531が形成される。pチャネル型TFT502も同様な構造とし、チャネル形成領域527、ソース領域またはドレイン領域528から成っている。なお、本実施例ではシングルゲート構造としているが、ダブルゲート構造もしくはトリプルゲート構造であっても良い。

【0188】画素部507において、nチャネル型TFTで形成される画素TFT504はサブ電極の低抵抗化目的としてマルチゲート構造で形成され、チャネル形成領域532の外面にLDD領域533、ソース領域またはドレイン領域534が設けられている。

【0189】層間絶縁膜は酸化珪素、窒化珪素、または窒化珪素などの無機材料から成り、50～500nmの厚さの第1の層間絶縁膜540と、ポリイミド、アクリル、ポリイミドアミド、BCB（ベンゾシクロブレン）



41

ン)などの有機絶縁物材料から成る第2の層間絶縁膜54-1として形成する。このように、第2の層間絶縁膜を有機絶縁物材料で形成することにより、表面を良好に平滑化させることができる。また、有機樹脂材料は一般に誘電率が低いので、寄生容量を低減することができる。しかし、吸湿性があり保護膜としては適さないので、第1の層間絶縁膜540と組み合わせて形成することが好ましい。

【0190】その後、所定のパターンのレジストマスクを形成し、それぞれの半導体層に形成されたソース領域またはドレイン領域に達するコンタクトホールを形成する。コンタクトホールの形成はドライエッチング法により行う。この場合、エッチングガスにCF<sub>4</sub>、O<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>の混合ガスを用い有機樹脂材料から成る第2の層間絶縁膜54-1をまずエッチングし、その後、続けてエッチングガスをCF<sub>4</sub>、O<sub>2</sub>として第1の層間絶縁膜540をエッチングする。

【0191】そして、導電性の金属膜をスパック法や真空蒸着法で形成し、レジストマスクパターンを形成し、エッチングによって配線543〜549を形成する。このようにして、アクティブマトリクス基板を形成することができる。

【0192】図18(A)のアクティブマトリクス基板を用いて、アクティブマトリクス型液晶表示装置を作製する工程を説明する。図18(B)はアクティブマトリクス基板と対向基板554とをシール材558で貼り合わせた状態を示している。最初に、図18(A)の状のアクティブマトリクス基板上に柱状のスペーサ551、552を形成する。画素部に設けるスペーサ551は画素電極上のコンタクト部に重ねて設ける。スペーサは用いる液晶材料にも依存するが、3〜10μmの高さとする。コンタクト部では、コンタクトホールに対応した凹部が形成されるので、この部分に合わせてスペーサを形成することにより液晶の配向の乱れを防ぐことができる。その後、配向膜553を形成しラビング処理を行う。対向基板554には透明導電膜555、配向膜556を形成する。その後、アクティブマトリクス基板と対向基板とを貼り合わせ液晶557を注入する。

【0193】以上のようにして作製されるアクティブマトリクス型の液晶表示装置は各種電子装置の表示装置として用いることができる。前記液晶表示パネルは、画素部において、開口率を低下することなく、また、配線遅延等の問題が生じることがないので、大面積化にも十分対応できるものとなっている。

【0194】なお、本実施例は実施例1乃至5のいずれかと自由に組み合わせることが可能である。

【0195】【実施例1】本実施例では、実施例10で示したアクティブマトリクス基板を用いて、発光装置を作製した例について説明する。本実施例では本発明の記載がないが、実施例10で作製されるアクティブマト

42

リクス基板を用いているため、本発明を適用していると言える。

【0196】図19では電流制御用TFT4501として図16のnチャネル型TFT503と同一構造のTFTを用いる。勿論、電流制御用TFT4501のゲート電極はスイッチング用TFT4402のドレイン配線に電気的に接続されている。また、電流制御用TFT4501のドレイン配線は画素電極4504に電気的に接続されている。

【0197】本実施例では、導電膜からなる画素電極4504が発光素子の陰極として機能する。具体的には、アルミニウムとリチウムとの合金膜を用いるが、周期表の1族もしくは2族に属する元素からなる導電膜もしくはそれらの元素を添加した導電膜を用いれば良い。

【0198】画素電極4504の上には発光層4505が形成される。なお、図19では一面照射が図示していないが、本実施例ではG(図)に対応した発光層を□法及び塗布法(好ましくはスピンコーティング法)により形成している。具体的には、電子注入層として20nm厚のフッ化リチウム(LiF)膜を設け、その上に発光層として70nm厚のPPV(ポリパラフェニレンビニレン)膜を設けた積層構造としている。

【0199】次に、発光層4505の上には透明導電膜からなる画素電極4506が設けられる。本実施例の場合、透明導電膜として酸化インジウムと酸化スズとの化合物もしくは酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物からなる導電膜を用いる。

【0200】この画素電極4506まで形成された時点で発光素子4507が完成する。なお、ここでいう発光素子4507は、画素電極(陰極)4504、発光層4505及び画素電極4506で形成されたダイオードを指す。

【0201】発光素子4507を完全に覆うようにしてパッシベーション膜4508を設けることは有効である。パッシベーション膜4508としては、炭素膜、窒化珪素膜もしくは窒化酸化珪素膜を含む絶縁膜からなり、は絶縁膜を単層もしくは組み合わせた積層で良い。

【0202】さらに、パッシベーション膜4508の上に封止材4509を設け、カバー材4510を貼り合わせる。封止材4509としては紫外線硬化樹脂を用いる。封止材4509としては吸湿効果を持つ物質もしくは酸化防止効果を持つ物質を設けることは有効である。また、本実施例においてカバー材4510はガラス基板や石英基板やプラスチック基板(プラスチックフィルムも含む)の両面に炭素膜(好ましくはダイヤモンドドライタカーボン膜)を形成したものをを用いる。

【0203】このようにして作製された発光装置は、画素部において、開口率を低下することなく、また、配線遅延等の問題が生じることがないので、大面積化にも十分対応できるものとなっている。

【0204】なお、本実施例は実施例1乃至5のいずれか一と自由に組み合わせることが可能である。

【0205】【実施例12】本発明を適用して、本発明を実施して形成された配線基板は様々な電気光学装置（アクティブマトリクス型液晶表示装置、アクティブマトリクス型LED表示装置、アクティブマトリクス型発光装置）に用いることが出来る。即ち、それら電気光学装置を表示部に組み込んだ電子機器全てに本発明を実施出来る。

【0206】その様な電子機器としては、パーソナルコンピュータ、ディスプレイなどが挙げられる。それらの例を図20に示す。

【0207】図20(A)はパーソナルコンピュータであり、本体3001、画像入力部3002、表示部3003、キーボード3004等を含む。本発明を表示部3003に適用することができる。本発明を適用すれば、表示部3003の大幅な面積化に対応でき得る。

【0208】図20(B)はプログラムを記録した記録媒体（以下、記録媒体と呼ぶ）を用いるプレーヤーであり、本体3401、表示部3402、スピーカ部3403、記録媒体3404、操作スイッチ3405等を含む。なお、このプレーヤーは記録媒体としてDVD(Digital Versatile Disc)、CD等を用い、音楽再生や画像再生やゲームやインターネットを行うことができる。本発明を表示部3402に適用することができる。本発明を適用すれば、表示部3402の大幅な面積化に対応でき得る。

【0209】図20(C)はディスプレイであり、本体4101、支持台4102、表示部4103等を含む。本発明は表示部4103に適用することができる。本発明のディスプレイは特に大幅な面積化した場合において十分対応でき得る構成となっている。特に対角10インチ以上（特に30インチ以上）のディスプレイには有利である。

【0210】以上の如く、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。また、本実施例の電子機器は実施例1〜11のどのような組み合わせが施される構成を用いても実現することができる。

【0211】

【発明の効果】本発明の構成を採用することにより、以下に示すような有益性を奏することが出来る。

(a) 従来の配線または配線基板の作製プロセスに適合した、簡単な方法で実施可能。

(b) 配線の面積比化を実現できる。そのため、設計の自由度および画素部における開口率の向上が可能となる。

る。

(c) カバレッジを良好なものとする事ができる。

(d) 以上の利点を満たした上で、アクティブマトリクス型の液晶表示装置に代表される半導体装置において、画素部の面積が大きくなり大画面化しても十分に対応することが可能となり、該半導体装置の動作特性および信頼性を向上させることを可能とする。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の概念の例を示す図。

【図2】 本発明を適用して作製した配線の形状の例を示す図。

【図3】 本発明を適用して作製した配線の形状の模式図を示す図。

【図4】 本発明を適用して作製した配線の形状の例を示す図。

【図5】 本発明を適用して作製した配線の形状の例を示す図。

【図6】 本発明を適用して作製した配線の形状の例を示す図。

【図7】 本発明の概念の例を示す図。

【図8】 画素TFT、駆動回路のTFTの作製工程を示す断面図。

【図9】 画素TFT、駆動回路のTFTの作製工程を示す断面図。

【図10】 画素TFT、駆動回路のTFTの作製工程を示す断面図。

【図11】 画素TFTの構成を示す上面図。

【図12】 アクティブマトリクス型液晶表示装置の作製工程を示す断面図。

【図13】 アクティブマトリクス型液晶表示装置の作製工程を示す断面図。

【図14】 発光装置の駆動回路及び画素部の断面構造図。

【図15】 (A) 発光装置の上面図。(B) 発光装置の駆動回路及び画素部の断面構造図。

【図16】 発光装置の駆動回路及び画素部の断面構造図。

【図17】 本発明の概念の例を示す図。

【図18】 アクティブマトリクス型液晶表示装置の作製工程を示す断面図。


【図19】 発光装置の画素部の断面構造図。

【図20】 半導体装置の例を示す図。


【図21】 画素TFT、駆動回路のTFTの作製工程を示す断面図。

【図22】 第1のエッチング条件により形成される導電層の形状の例を示す図。


【図1】




【図7】



【図3】




【図6】






【図4】




[図6]


(A)



(B)




(C)



【図8】




【図9】







【図10】




【図11】




【図17】




【図12】




【図13】




【図14】



【図15】



### 天の放射線病



【圖 2-2-1】






Figure 1 is a cross-sectional diagram of a road structure. The diagram shows a road surface with a central gutter and side slopes. Below the surface, there are several layers of construction. On the left side, there are three rectangular structures labeled 501, 502, and 503, which are part of a larger structure labeled 504. On the right side, there is a single rectangular structure labeled 505. The entire structure is supported by a base layer labeled 506. The diagram is divided into two main sections by a vertical line.

【図18】



【図19】



フロントページの続き

(51)Int. Cl.<sup>7</sup>  
H01L 29/786

派別記号

F I  
H01L 29/78

特許ト (参考)

617K  
617L  
617J

(35)

特開2002-359246

(72)発明者 桶山 義弘  
神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半  
導体エネルギー研究所内

//  
//

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**